

เอกสารวิทยาศาสตร์  
ห้ามนำออกจากห้องสมุด  
ใช้เฉพาะ ชั้น 5 เท่านั้น



## ผลของการนำโลหะต่างๆ ไปใช้ในกระบวนการย้อมผ้า

Effects of Metal in Water on Cotton Dyeing Process

ชนิษฐา ใจดีญลักษณ์

RMUTK - CARIT



3 2000 00095513 0

สาขาวิศวกรรมเคมีและ คณะอุตสาหกรรมชีวภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กันยายน 2550

( ฉบับออกเยี่ยมกัน ประจำปี 2550 )

ACM  
667.26  
ช153พ



## ผลของโลหะในน้ำต่อกระบวนการย้อม

Effects of Metal in Water on Cotton Dyeing Process

ชนิษฐา เจริญลาก

RMUTK - CARIT



สาขาวิกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กันยายน 2550

(งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550)

๐๙๔๖  
วันที่ ๑๕/๑๑/๕๓

## กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่องผลของโภะในน้ำต่อกระบวนการรักษา สำเร็จลุล่วงด้วยดีจนสมบูรณ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแห่งเดือนปี ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอขอบพระคุณอาจารย์จิราภรณ์ สัพพานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามพิพิธ วินลเกยน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ อันันตวรากษ์ ที่ช่วยตรวจสอบแก้ไขงาน และให้คำแนะนำ ตลอดจนนางสาวพรนิภา แซ่ล้อ นางสาวน้ำเพชร จิรนิต นายปฐมพงษ์ วงศ์ศรีสังข์ และนายณรงค์ชัย เชิงเรือง นักศึกษาสาขาวิชกรรมเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ได้มีส่วนร่วม เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการวิจัย

ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของงานวิจัยนี้

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้วัดถูกประส่งค์เพื่อศึกษาผลของโลหะในน้ำต่อกระบวนการย้อม ทดลองโดย ย้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทีฟ ในน้ำย้อมที่มีปริมาณ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง แคลเซียม และแมกนีเซียม ในปริมาณต่าง ๆ กัน วัดระดับความเข้มสี และความแตกต่างของสีของผ้าย้อม ด้วยเครื่องวัดสี ผลการทดลองพบว่า คุณภาพของการย้อม ขึ้นกับ ชนิด และปริมาณของโลหะ ในน้ำ โดยปริมาณโลหะในน้ำมากขึ้น ทำให้ระดับความเข้มสีบนผ้าลดลง สีย้อมที่ได้มีความหม่น และเฉดสีเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามปริมาณของโลหะ ผ้าที่ได้มีความคงทนต่อการซักต่อ และ นอกจากนี้ พบว่า โลหะมีผลต่อคุณภาพการย้อมแตกต่างกัน เมื่อย้อมด้วยสีที่มีเนดต่างกัน โดย ในการย้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทีฟ ปริมาณโลหะในน้ำที่เหมาะสมคือ แคลเซียมและ แมกนีเซียมควรต่ำกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เหล็ก แมงกานีส และทองแดง ควรต่ำกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

**คำสำคัญ:** โลหะไอออนในน้ำ, ระดับความเข้มของสี, ความแตกต่างของสี, สีรีแอกทีฟ

## Abstract

The purpose of this research is to study effects of metal in water on cotton dyeing process. The experiment was conducted by dyeing knitting cotton with reactive dye in water with variables concentrated of Ca, Mg, Fe, Mn, and Cu. for six times. Then the knitting cotton was measured by reflectance spectrophotometer to find the color yield and change of the color shade. It was found that the dyeing quality depend on type and amount of metal ion in water. The higher metal ion can decrease the color yield on fabric with dullness, change of the color shade, and increase the color fastness. Moreover difference type of metals effect on difference color shade as well. The optimum stage for reactive dye is the amount of Ca and Mg less than 10 mg/l ; the amount of Fe, Mn and Cu less than 0.1 mg/l. It can be suggested that if the quality of water is well controlled ; the right shade of color can be yielded in the first time of the dyeing process.

**Keyword :** metal ion in water, color yield, color different, reactive dye

## สารบัญ

	หน้า
<b>กิตติกรรมประกาศ</b>	ก
<b>บทคัดย่อ (ภาษาไทย)</b>	๑
<b>บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)</b>	๑
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	๑
1.1    ที่มาและความสำคัญของประเด็นปัญหาการวิจัย	๑
1.2    วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	๒
1.3    ขอบเขตของโครงการวิจัย	๒
1.4    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	๒
1.5    สมมติฐานการวิจัย	๓
<b>บทที่ 2 เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง</b>	๔
2.1    ภาพรวมของอุดสาหกรรมสีสิ่งทอ	๓
2.2    การย้อมสี(dyeing process)	๖
2.3    ระบบการวัดสี	๑๐
2.4    คุณภาพน้ำสำหรับอุดสาหกรรม	๑๘
2.5    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๒๖
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน</b>	๒๗
3.1    วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทดลอง	๒๗
3.2    การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	๓๑
3.3    สถานที่ทดลอง	๓๑
<b>บทที่ 4 ผลการทดลอง</b>	๓๓
4.1    การศึกษาปริมาณโลหะในผ้าฝ้ายถัก	๓๓
4.2    ผลของปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายถัก ด้วยสีรีแอคทีฟ	๓๔
4.3    ผลของปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายถัก ด้วยสีรีแอคทีฟ	๓๘

## สารบัญ

	หน้า
4.4 ผลของปริมาณเหล็กในน้ำต่อกระบวนการรื้อถอนผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ	42
4.5 ผลของปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อกระบวนการรื้อถอนผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ	46
4.6 ผลของปริมาณทองแดงในน้ำต่อกระบวนการฟอกผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ	50
<b>บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง</b>	<b>54</b>
5.1 ชนิดและปริมาณ โลหะในผ้าฝ้ายถัก	54
5.2 ผลของโลหะในน้ำต่อคุณภาพการรื้อถอนผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ	54
5.3 ปริมาณของ โลหะในน้ำที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการรื้อถอนผ้าฝ้ายถัก	56
5.4 ตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการรื้อถอน	57
5.5 ข้อเสนอแนะ	57
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>58</b>
<b>ภาคผนวก ก</b>	<b>60</b>
<b>ภาคผนวก ข</b>	<b>76</b>
<b>ภาคผนวก ค</b>	<b>92</b>

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 ประเภทของสีข้อมูลนี้ยินใช้กับเส้นไขประภทต่างๆ	6
ตารางที่ 2.2 ไอออนประจุบวกและไอออนประจุลบที่ทำให้เกิดความกระด้างในน้ำ	20
ตารางที่ 2.3 ระดับความกระด้างของน้ำตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอนต	21
ตารางที่ 2.4 ผลของการกระด้างของน้ำต่อกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ	23
ตารางที่ 2.5 คุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ	24
ตารางที่ 3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	27
ตารางที่ 4.1.1 ชนิดและปริมาณของโลหะในผ้าฝ้าย (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	33
ตารางที่ 4.2.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมูลน้ำที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน	34
ตารางที่ 4.2.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลน้ำข้อมูลที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน	36
ตารางที่ 4.2.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสีหลังการซักของผ้าที่ข้อมูลน้ำข้อมูลในปริมาณแคลเซียมต่างกัน	37
ตารางที่ 4.3.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมูลน้ำที่มีปริมาณแแมกนีเซียมต่างกัน	38
ตารางที่ 4.3.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลน้ำข้อมูลที่มีปริมาณแแมกนีเซียมต่างกัน	40
ตารางที่ 4.3.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสีหลังการซักของผ้าที่ข้อมูลน้ำข้อมูลที่มีปริมาณแแมกนีเซียมต่างกัน	41
ตารางที่ 4.4.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมูลน้ำที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน	42
ตารางที่ 4.4.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลน้ำข้อมูลที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน	44

## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสีหลังการซักของผ้าที่ข้อมค่วยน้ำข้อมที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน	45
ตารางที่ 4.5.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมค่วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน	46
ตารางที่ 4.5.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมค่วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน	48
ตารางที่ 4.5.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสีหลังการซักของผ้าที่ข้อมค่วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน	49
ตารางที่ 4.6.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมค่วยน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน	50
ตารางที่ 4.6.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมค่วยน้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน	52
ตารางที่ 4.6.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสีหลังการซักของผ้าที่ข้อมค่วยน้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน	53

สารบัญรูป

หน้า	หัวข้อที่	เนื้อหา	หน้า
5	รูปที่ 2.1	โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ	
11	รูปที่ 2.2	ลักษณะเฉดสี (hue), ความสว่างของสี (value) และความเข้มของสี (chroma)	
11	รูปที่ 2.3	โครงสร้างสีของมันheckle's	
14	รูปที่ 2.4	ลักษณะการสะท้อนแสงของวัสดุทึบแสง	
15	รูปที่ 2.5	CIE 2° และ 10° standard observers	
15	รูปที่ 2.6	ค่าไตรสีทินดัส (tristimulus values)	
16	รูปที่ 2.7	การบรรยายสีในระบบ CIE lab ในรูป 3 มิติ	
32	รูปที่ 3.1	การเตรียมผ้าก่อนข้อม	
32	รูปที่ 3.2	การเตรียมน้ำข้อม	
32	รูปที่ 3.3	การข้อมผ้า	
35	รูปที่ 4.2.1	ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแคลเซียมต่างๆ	
39	รูปที่ 4.3.1	ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแมกนีเซียมต่างๆ	
43	รูปที่ 4.4.1	ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณเหล็กต่างๆ	
47	รูปที่ 4.5.1	ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแมกนีสต่างๆ	
51	รูปที่ 4.6.1	ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณทองแดงต่างๆ	
55	รูปที่ 5.1	ปฏิกิริยาการเติม (addition reaction) ระหว่างกลุ่มไวนิลชัลโfon ของสีรีแอคท์ที่ฟักกับกลุ่มไอกโรกซิลของเส้นใยเซลลูโลส	
55	รูปที่ 5.2	ปฏิกิริยาการแทนที่ (substitution reaction) ระหว่างกลุ่มไโนโนคอลอโนไทรเอชีนของเส้นใยเซลลูโลส	

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของประเด็นปัจยุหารการวิจัย

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญ มีมูลค่าการผลิต และการส่งออก สูง ทำรายได้ในระดับต้น ๆ ในห้าบประเทศไทย(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2547: 6) เป็น อุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตอย่างต่อเนื่องจากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้แก่ การผลิตเส้นใย(fiber production) การปั่นด้าย(spinning) การทอผ้าและถักผ้า(weaving and knitting) การเตรียมผ้า (preparation) การย้อมสีและพิมพ์ผ้า(dyeing and printing) การตกแต่งสำเร็จ(finishing) และการผลิต เสื้อผ้าสำเร็จรูป(garment)

จากการรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นระบบต่อเนื่องนี้ ปัจยุหารซึ่งเป็นគุชของ อุตสาหกรรมทั้งระบบ คืออุตสาหกรรมพอก ข้อม พิมพ์ และตกแต่งสิ่งทอ(กรมส่งเสริม อุตสาหกรรม, 2547: 9) เนื่องจากกระบวนการผลิตมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้ พลังงาน น้ำ สารเคมี เป็นวัสดุคุณค่าส่วนหนึ่งของการผลิต และมีปัจยุหารจากการผลิตซ้ำ นี่เองจาก คุณภาพการย้อมไม่สม่ำเสมอ และไม่ตรงตามมาตรฐาน ทำให้คืนทุนการผลิตสูงขึ้น แนวทางในการ ป้องกันปัจยุหารดังกล่าว คือการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิต ซึ่งต้องเป็นน้ำอ่อน ใส มีปริมาณ ของแข็งวนลดอย่างต่อเนื่อง ปราศจากการปนเปื้อนของโลหะ ไอออนในน้ำ(N. Manivasakam, 1995: 13) ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาผลของโลหะ ไอออนในน้ำที่มีต่อกระบวนการการย้อม เพื่อเป็นแนวทาง ในการควบคุมคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการการย้อม ทำให้ย้อมสีได้ตรงตามความต้อง ได้ดี แต่ครั้งแรก (right first time) และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีขึ้น

## 1.2 วัสดุประสงค์ของโครงการวิจัย

- (1) ศึกษาชนิด และปริมาณ โลหะในผ้าฝ้ายถัก
- (2) ศึกษาผลของโลหะต่อประสิทธิภาพการย้อมสี(dyeing)
- (3) ศึกษาปริมาณของโลหะที่เหมาะสมในน้ำสำหรับกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายถัก

## 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- (1) ชนิดของโลหะ ได้แก่ แคลเซียม(Ca) แมกนีเซียม(Mg) ทองแดง(Cu) เหล็ก(Fe) และ แมงกานีส(Mn)
- (2) ผลของโลหะ ต่อประสิทธิภาพการย้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ(reactive dye) ทดสอบพารามิเตอร์ดังนี้
  - ระดับความเข้มสีบนผ้า(K/S)
  - ค่าความคงทนต่อการซัก
  - ค่าความแตกต่างของสี
- (3) ชนิดของสีย้อม
  - ใช้สีรีแอคทีฟ Sumifix HF จำนวน 3 เฉดสี ดังนี้
    - Sumifix HF Blue 2R Gran
    - Sumifix HF Red G Gran
    - Sumifix HF Yellow 3R Gran

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


- (1) ได้คุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการย้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ
- (2) ทำให้ย้อมสีได้ถูกต้องในครั้งแรก เกิดผลิตภัณฑ์ที่เสียงน้อยลง เป็นการประหยัดต้นทุน ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ ประหยัดทรัพยากรในการผลิต

### 1.5 สมมติฐานการวิจัย

ปริมาณโภคะในน้ำมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบ้อมในทางตรงกันข้าม

(4) อุดสาหกรรมฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ เป็นอุดสาหกรรมขั้นตอนสุดท้าย ของการผลิตผ้าก่อนออกสู่ผู้บริโภค หรือโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเพิ่มคุณค่าให้ผ้าผืนใน ด้านความสวยงาม น่าใช้ สวยงาม แล้วเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในกิจกรรมต่าง ๆ เป็น อุดสาหกรรม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก แต่มีปัญหาในส่วนของการบริหาร จัดการน้ำ ทึ้งในส่วนของน้ำใช้ และการปล่อยน้ำเสีย

(5) อุดสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุดสาหกรรมปลายนาขั้นของระบบ โครงสร้าง อุดสาหกรรมสิ่งทอ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุดสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ เสื้อผ้าสำเร็จรูปจาก การทอ และเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากการถัก



รูปที่ 2.1 โครงสร้างอุดสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ  
ที่มา: กรมส่งเสริมอุดสาหกรรม, 2547: 2.

## บทที่ 2

### เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 ภาพรวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยประดิษฐ์ หรือเส้นใยสังเคราะห์ ไปเป็นเส้นด้าย ผ้าฝ้าย และเสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ ฯลฯ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมย่อยหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน คือ อุตสาหกรรมเส้นใย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ (upstream) อุตสาหกรรมปั่นด้าย อุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า และอุตสาหกรรมฟอกซ้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำ(midstream) และอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์ เป็น อุตสาหกรรมปลายน้ำ(downstream) โดยทุกอุตสาหกรรมย่อยเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กัน เช่นเดียวกัน ทั้งระบบ ดังแสดงในรูปที่ 2.1

##### (1) อุตสาหกรรมเส้นใย แบ่งประเภทของเส้นใยเป็น 2 ลักษณะคือ

- เส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ เส้นใยฝ้าย เส้นใยไนลอน ปาน ปอ เป็นต้น
- เส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยโพลิเอสเทอร์ เส้นใยไนลอน เส้นใยอะคริลิก และ เส้นใยเรบอน

##### (2) อุตสาหกรรมปั่นด้าย เป็นอุตสาหกรรมที่นำเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ มาตีเกลียว หรือปั่นให้เป็นเส้นด้าย แบ่งเป็น

- เส้นด้ายปั่น(spun yarn) ได้จากเส้นใยสัน(staple fiber)
- เส้นด้ายไบยา(filament yarn) ได้จากเส้นใยยา(filament)
- เส้นด้ายเทกชอร์(textured yarn) ได้จากการนำเส้นใยยาวๆ ตามตัวต่อตัว ให้เกิดร่อง เช่น ไนลอน ที่มีความนุ่มนวล นาสัมผัส และดูดซับน้ำดี

##### (3) อุตสาหกรรมทอผ้าและถักผ้า เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปั่นด้าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอุตสาหกรรมทอผ้า และถักผ้า ได้แก่

- ผ้าทอ ประกอบด้วยผ้าทอจากฝ้าย ไบสังเคราะห์ และไยผสม
- ผ้าถัก ประกอบด้วยผ้าถักจากฝ้าย ไบสังเคราะห์ และไยผสม

## 2.2 การย้อมสี (dyeing process)

การให้สีวัสดุสิ่งทอในระบบอุตสาหกรรม ทำได้ 2 วิธี คือ การข้อม และการพิมพ์ หลักการข้อมคือ การใช้วิธีการที่เหมาะสมให้สารประกอบเคมีที่ละลาย หรือกระจายอยู่ในสารละลาย (dispersion) ไปทำให้เกิดสีบนวัสดุ(substrates) ที่จะข้อม เช่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้า และเสื้อผ้า การเกิดสีบนวัสดุที่จะข้อมไม่เพียงแต่เกิดบนผิวน้ำเท่านั้น แต่สามารถแทรกซึมเข้าไปภายในอย่างสม่ำเสมอ จุดประสงค์หลักของการข้อมคือ ให้สีสม่ำเสมอ มีความคงทนทั้งการใช้งาน และกระบวนการผลิตขั้นต่อมา ส่วนการพิมพ์คือ การทำให้เกิดสีเป็นลวดลายตามที่ต้องการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการข้อมเฉพาะแห่ง

กระบวนการข้อมสีในเชิงพาณิชย์ ใช้วิธีการนำสีข้อมมาทำเป็นสารละลาย หรือตัวทำกราดขาว นำมาข้อมกับเส้นใยที่ต้องการข้อม แล้วตามด้วยกระบวนการการทำให้สีข้อมติดแน่นกับเส้นใยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการขาระลังจากของเหลวชนิดใด การข้อมสีควรให้เกิดความคงทนของสีข้อมต่อภาวะต่าง ๆ ดังนี้ คือ การซักรีด แสง การขัดถู สารฟอกสี และเหื่อ

ความคงทนของสีข้อมขึ้นกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในการข้อม เช่น ชนิดของสีข้อม กระบวนการข้อม การเตรียมน้ำข้อม และภาวะการข้อม

### 2.2.1 สีข้อม(dyestuff) (K. Hunger, 2003.)

สีข้อมชนิดต่าง ๆ มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกัน และมีวิธีการที่ต่างกันในการนำไปข้อมกับเส้นใยชนิดต่าง ๆ ตารางที่ 2.1 แสดงประเภทของสีข้อมที่นิยมใช้กับเส้นใยประเภทต่าง ๆ  
ตารางที่ 2.1 ประเภทของสีข้อมที่นิยมใช้กับเส้นใยประเภทต่าง ๆ

ประเภทของสีข้อม	ประเภทของเส้นใย
สีแอคิด (acid)	ไนลอน ขนสัตว์ ไหม
สีอะโซิก (azoic)	ฝ้าย เรยอน เซลลูโลสอะซิเตต พอลิเอสเทอร์
สีเบสิก (basic)	พอลิอะคริโลไนโตรล โมดิฟายไนลอน พอลิเอสเทอร์
สีไดเรกท์ (direct)	ฝ้าย เรยอน ไนลอน
สีดิสเพอร์ส (disperse)	พอลิเอสเทอร์ พอลิเอโอมีค์ อะซิเตต อะคริลิก
สีรีแอคทีฟ (reactive)	ฝ้าย ขนสัตว์ ไหม ในล่อน
สีซัลเฟอร์ (sulphur)	ฝ้าย เรยอน
สีแவต (vat)	ฝ้าย เรยอน ขนสัตว์

ที่มา: K. Hunger., 2003: 4.

### (1) สีไดเร็กท์(direct dye)

สีไดเร็กท์ คือสีข้อมที่ละลายน้ำได้และมีประจุลบ สามารถขึ้นติดเส้นใยเซลลูโลสไดค์ เช่น ฝ้าย(cotton) วิสโคส เรยอน(viscose rayon) คิวพรามิเนียม เรยอน(cupramonium rayon)

สีไดเร็กท์เป็นสีที่ใช้งานง่าย ราคาถูก ระดับสีก้าว้าง มีสมบัติความคงทนต่าง ๆ ตาม เมื่อจากเร่งยืดเหยียบระหว่างสีประเกทนีกับเส้นใยเป็นพันธะอ่อน ๆ เช่นพันธะไฮโครเจน พันธะวันเดอร์วอลล์ซึ่งปรับปรุงสมบัติด้านความคงทนด้วยการข้อมหับ(aftertreatment of direct dye) หรือตกแต่งให้คงทนต่อการขับด้วยเรชิน ซึ่งจะช่วยทำให้สีคงทนยิ่งขึ้น การข้อมสีประเกทนีด้วยอะซิเกลือ(electrolyte) เพื่อทำให้ประจุภายในเส้นใยลดลง หรือหาบไป ช่วยเร่งการดูดซึมนองสี โดยสีไดเร็กท์มีการดูดซึมนองสีไดค์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ กัน ขึ้นกับโครงสร้างสี

### (2) สีซัลเฟอร์(sulphur dyes)

สีซัลเฟอร์เป็นสีข้อมเส้นใยเซลลูโลส โดยเฉพาะข้อมผ้าฝ้ายให้ความคงทนต่อภาวะต่าง ๆ ไดค์ มีข้อบกพร่องสีค่อนข้างจำกัด ส่วนใหญ่เป็นสีเท็บ ด้านไม่ค่อยสดใส ในโนมเลกุลของสีจะมีพันธะที่เข้มระหว่าง ชาลเฟอร์ 2 อะตอน(sulphur linkage) ปกติไม่ละลายน้ำ หรือละลายน้ำงดีกันน้อย แต่จะละลายในสารละลายของสารรีดิวช์ เช่นโซเดียมชาลไฟฟ์(sodium sulphite) ซึ่งจะรีดิวช์โมเลกุลสี ให้แตกออกตรงตำแหน่งที่เข้มระหว่างชาลเฟอร์ 2 อะตอน เกิดเป็นองค์ประกอบอ่อนๆ ที่ละลายน้ำ และสามารถยึดติดกับเส้นใยเซลลูโลส

### (3) สีแวน(vat dye)

สีแวน มีสมบัติเฉพาะตัวคือ ไม่ละลายน้ำ และมีระดับสีเก็บทุกเฉดสี(shade) ในการข้อมสีแวน ขั้นแรกต้องทำให้สีอยู่ในสภาพที่ละลายน้ำได้ โดยการรีดิวช์สีแวนด้วยโซเดียมไฮโครชาลไฟฟ์ในสารละลายต่างๆ เช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์(sodium hydroxide) ในสภาพนี้สีแวนจะมีลักษณะเป็นสารประกอบลิวโค(lieuco) ซึ่งละลายน้ำได้ และมีความสามารถในการยึดติดกับเส้นใยเซลลูโลสหลังจากนั้นทำการออกซิไดค์เพื่อให้สีแวนเปลี่ยนกลับสู่สภาพที่ไม่ละลายน้ำ

### (3) สีรีแอคทีฟ(reactive dye)

สีรีแอคทีฟเป็นสีที่มีประจุลบ ละลายน้ำได้ นิยมใช้ข้อมเส้นใยเซลลูโลส โดยสีจะทำปฏิกิริยาับกคู่ไฮดรอกไซด์(-OH) ของเส้นใยเซลลูโลส ในน้ำข้อมที่ภาวะต่าง เกิดพันธะเคมีแบบโควาเลนต์ระหว่างสีรีแอคทีฟกับเส้นใยเซลลูโลส ซึ่งเป็นพันธะที่แข็งแรง ให้สีที่มีความสดใส มีความสม่ำเสมอติด และมีความคงทนต่อการซักกี

ในปัจจุบันการข้อมูลสีโลสตัวยี่ห้อที่ฟ์ทำลังได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจาก เป็นสีข้อมูลที่สามารถข้อมูลได้เก็บทุกชนิด สีที่ได้มีความสดใส แต่การข้อมูลสีโลสต์ฟ์ต้องควบคุมการ ข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพราะอาจทำให้ผลการข้อมูลไม่เป็นไปตามต้องการ

### โครงสร้างพื้นฐานของสีโลสต์ฟ์ประกอบด้วยสามส่วนดังนี้

- ส่วนที่มีสี(chromophore) แทนด้วยตัวอักษร D มีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกับ โนเมเลกูลของสีข้อมูลโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกazo แอนตราควินอน (anthraquinone) และพาราโลไซยาเม็น(phthalocyanine)
- กลุ่มที่ทำปฏิกิริยา(reactive group) แทนด้วยตัวอักษร R แบ่งออกได้อีก 3 ส่วนคือ ส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมกับส่วนที่มีสี แทนด้วยตัวอักษร X ส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักของกลุ่มที่ทำปฏิกิริยา แทนด้วยตัวอักษร C โดยมี โครงสร้างทางเคมีหลัก คือโครงสร้างที่อะตอมเรียงตัวกันเป็นแนวตรง(aliphatic chain) และโครงสร้างที่อะตอมเรียงตัวเป็นวง(heterocyclic ring)
- ส่วนที่เป็นกลุ่มที่จะหลุดออกไประดับ(leaving group) แทนด้วยอักษร L การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสึกกลุ่ม X กลุ่ม C และกลุ่ม L ทำให้ได้สีโลสต์ฟ์ที่มี สมบัติแตกต่างกันไปได้มาก many

การข้อมูลสีโลสต์ฟ์ ใช้อุณหภูมิในช่วง 40 – 70 องศาเซลเซียส ขึ้นกับประเภทของสี(สี ข้อมูลเย็น หรือข้อมูลร้อน) ในขณะข้อมูลต้องใช้สารช่วย เกลือและด่าง ในปริมาณที่เหมาะสม

### (4) สีเออสิต(acid dye)

สีเออสิตเป็นสีประจุลบ(anionic dye) ใช้ข้อมูลเส้นใยโปรตีน เช่น ขนสัตว์ ไหม และเส้นใย พอลิเอไมด์ เช่น ไนล่อน ในภาวะที่เป็นกรด โดยใช้กรดชัลฟิวเริก กรดฟอร์มิก กรดแอซิติก หรือ แอนโนมเนียมชัลเพด ค่าพีเอของน้ำข้อมูลอยู่ระหว่าง 2 – 7 ขึ้นกับชนิดของเส้นใยที่ใช้ข้อมูล ความ เสี่ยมของสีที่ต้องการ และชนิดของกรดที่ใช้ ให้เนดสีที่สดใส ถ้าเลือกสีที่เหมาะสมจะได้สีที่มีความ คงทนต่อแสงดีมาก สมบัติคือความคงทนต่อจุดความสนิม เสมอของสีแต่ละตัวขึ้นกับ องค์ประกอบทางเคมีของสี

## (5) สีเบสิก(basic dye)

สีเบสิกเป็นสีประจุบวก(cationic dye) ใช้ข้อมาสีน้ำยาอะคริลิก สีถูกดูดซึม และบีดติดกับสาข ใช้พอลิเมอร์ไดเริ่มมาก จนทำให้การซ้อมไม่สม่ำเสมอ จึงต้องมีการเติมสารชะลอการติดตัว(retarder) เพื่อช่วยชะลออัตราเร็วในการแพร่ของสีเข้าสู่เส้นใย และในการบีดติดของสีกับสาข ใช้พอลิเมอร์ของเส้นใย

## (6) สีดิสเพอร์ส(disperse dye)

สีดิสเพอร์สเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีสมบัติละลายน้ำได้ดี ต้องใช้สารเคมีช่วยข้อมที่ช่วยให้สีกระจายตัวในน้ำข้อม(dispersing agent) ใช้ข้อมเส้นใยในล่อน และพอลิเอสเทอร์

### 2.2.2 วิธีการย้อม(dyeing process)

การข้อมวัสดุสิ่งทอ มีหลายวิธี ทั้งแบบต่อเนื่อง และไม่ต่อเนื่อง การข้อมผ้า และเส้นค้ายarn อย่างกว้าง ๆ ได้ 3 วิธีดังนี้

#### (1) การย้อมแบบคุดซึม(exhaustion method)

การย้อมแบบคุดซึม ผ้าหรือวัสดุที่ข้อมจะถูกแช่ หรือหมุนอยู่ในอ่างข้อม จนกระทำการข้อม เสร็จสมบูรณ์(batchwise process) เครื่องข้อมที่นิยมใช้มาก เช่น เครื่องจิคเกอร์ เครื่องวินช์ เครื่องเจ็ต เครื่องข้อมค้ายarnรูป เครื่องข้อมแต่ละชนิดมีอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักผ้าต่อสารละลายน้ำข้อม (liquor ratio, L: R) แตกต่างกัน เช่น เครื่องข้อมจิคเกอร์มี L: R เท่ากับ 1: 2 – 1: 5 เครื่องข้อมเจ็ต L: R เท่ากับ 1: 8 – 1: 12 เครื่องข้อมวินช์ L: R เท่ากับ 1: 5 – 1: 30 เครื่องข้อมค้ายarnรูป L: R เท่ากับ 1: 10 – 1: 30

#### (2) การย้อมแบบวิธีกึ่งต่อเนื่อง(semi-continuous method)

การข้อมแบบวิธีกึ่งต่อเนื่อง หรือเรียกอีกอย่างว่า pad - batch dyeing ประกอบด้วยขั้นตอน ต่าง ๆ ดังนี้

การอัดน้ำสีและค้าง → การม้วนเก็บ → การซัก

เครื่องข้อมที่ใช้ประกอบค้ายarn อ่างน้ำข้อมค้ายarn จุ่มผ้า ลูกกลิ้งค้ายarn หัวรับการอัดครีดเอาน้ำข้อม ส่วนเกินออกจากผ้า ลูกกลิ้งค้ายarn หัวรับม้วนเก็บผ้า และอ่างซัก

### (3) การข้อมตัววิธีต่อเนื่อง(continuous method)

การข้อมตัววิธีต่อเนื่อง ผ้าจะเคลื่อนไปตามขั้นตอนการข้อมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดชะงักที่สำคัญ ตั้งแต่เป็นผ้าขาว จนกระทั่งออกมาเป็นผ้าข้อมสำเร็จ เป็นวิธีการข้อมที่เร็วที่สุด เหมาะกับการข้อมที่ลามาก ๆ

## 2.3 ระบบการวัดสี


ผ้าที่ผ่านกระบวนการการข้อมสี จะนำมาวัดค่าสี เพื่อบ่งบอกความแตกต่างของสีระหว่างชิ้นตัวอย่าง กับชิ้นมาตรฐาน ว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ ทำให้สามารถควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ได้ แต่เนื่องจาก การระบุลักษณะสีของวัตถุชิ้นเดียวกันที่มีนูนห์ มองเห็นนั้น มีความหลากหลายเช่นกับประสบการณ์ เพศ อายุ อบรมสัมปันธ์ และสิ่งแวดล้อมในการมอง เป็นต้น ทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายของสีให้เข้าใจตรงกันได้ และเกิดความผิดพลาดได้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว จึงมีการพัฒนาการขัดคำดับสี หรือการวัดสีให้สามารถสื่อความหมายให้เข้าใจได้ตรงกันในระดับสากล โดยระบบการวัดสีที่นิยมได้แก่

### (1) ระบบสีมนเซลล์(Munsell)

ระบบมัมนเซลล์ พัฒนาขึ้น โดย Albert H. Munsell อาศัยสมบัติการมองเห็นสีสามประการ กือ เนคสี(hue) ความสว่างของสี(value) และความบริสุทธิ์ของสี(chroma) (รูปที่ 2.2 – 2.3)


- เนคสี(hue, h\*) เป็นชื่อเรียกชนิดของสี ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความขาวคล้ำ หมายถึง ความรู้สึกที่ต่างกันของการเห็นสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน เป็นต้น
- ค่าความสว่างของสี(value, L\*) เป็นค่าที่ใช้บอกความมืด หรือความสว่างของสี กำหนดให้สีดำเนินความสว่างระดับ 0 และสีขาวมีความสว่างระดับ 10 ส่วน 1 - 9 เป็นระดับความสว่างสีเทา
- ความเข้มของสี(chroma,C\*) เป็นค่าที่บ่งบอกความอิมตัว(saturation) หรือความบริสุทธิ์ของสี(purity)

มัมนเซลล์จัดเรียงลักษณะสีบนแกน 3 มิติ โดยแกน x เรียงตามความสว่าง(value) แกน y เรียงตามความเข้ม(chroma) และแกน z เรียงตามเนคสี(hue)



รูปที่ 2.2 ลักษณะเนคตี(hue) ความสว่างของสี(value) และความเข้มของสี(chroma)

ที่มา: [www.ncsu.edu/scivis/index.html](http://www.ncsu.edu/scivis/index.html)



รูปที่ 2.3 โครงสร้างสีของมันเชลล์

ที่มา: <http://personales.upv.es>

#### จากภาพโครงสร้างสีของมันเชลล์

- แผ่นกระดาษสีจะถูกจัดเรียงตามลักษณะเนคตีต่าง ๆ ของแอบบสเปกตรัม ไปตามเส้นรอบวง 10 สี คือ สีแดง(red, R) สีแดงออกเหลือง(yellow - red, YR) สีเหลือง(yellow, Y) สีเหลืองออกเขียว(green - yellow, GY) สีเขียว(green, G) สีเขียวออกน้ำเงิน(blue - green, BG) สีน้ำเงิน(blue, B) สีน้ำเงินออกม่วง(purple - blue, PB) สีม่วง(purple, P) และสีม่วงออกแดง(red - purple, RP)
- แผ่นกระดาษสีกู่มุที่มีเนคตีเดียวกัน จะถูกจัดเรียงในแนวเดิ่ง ตามค่าความสว่างของสี(value) ที่แตกต่างกันจากสีที่มีความสว่างต่ำสุดจนถึงสูงสุด

- แผ่นกระดาษสีที่มีเนคตี แล้วค่าความสว่าง เดียวกันจะถูกจัดเรียงในแนวโนนตามลักษณะของสีที่มีความเข้มหรือความบริสุทธิ์ของสีที่แตกต่างกัน จากสีที่มีความสันนิษัยที่สุดจนถึงมากที่สุด

ระบบสีของมันเชลล์ ระบุสีของวัตถุโดยใช้ตัวเลข และตัวอักษรในลักษณะ เนคตี - ความสว่างของสี/ความบริสุทธิ์ของสี(hue - value/chroma) โดยสีที่มีเนคตีเดียวกันมีค่าตั้งแต่ 1 – 10 และต่อท้ายด้วยตัวอักษรย่อของสีคือ R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P ซึ่งเรียงลำดับไปดังแสดงในรูปที่ 2.3 สำหรับความสว่างของสีจะมีค่าตั้งแต่ 0 – 10 โดยสีที่มีความสว่างน้อย มีค่าต่ำ และจะต่ำลงไปจนถึงตัวเลข 0/ ถ้าวัตถุนั้นมีสีขาว สำหรับความเข้มของสีจะมีค่าตั้งแต่ 0 – 12 หรือ 14 ขึ้นกับว่าแต่ละสีจะสดที่สุด ได้เท่าไร

ดังนี้ถ้าสีในระบบมันเชลล์ จะบว่า 5Y 8/10 หมายความว่า มีเนคตี 5Y เป็นสีเหลือง มีค่าความสว่าง 8 เป็นสีเหลืองอ่อน มีค่าความบริสุทธิ์ของสี 10 แสดงถึงสีมีความสดค่อนข้างมาก

## (2) ระบบ CIE L\*a\*b\* (CIE lab scale) (Jr., F.W. Billmeyer and M. Saltzman.,1981)

ระบบ CIE พัฒนาขึ้นเมื่อปี คศ. 1931 เมื่อ Commission International de l'Eclairage(CIE) เห็นความจำเป็นของการพัฒนาระบบการวัดสี ที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือความคิดของมนุษย์ ในการระบุสี โดยวัดสีออกมานเป็นตัวเลข ซึ่งมีข้อดีดังนี้

- เป็นระบบที่ไม่ขึ้นกับความเห็นของบุคคล ทำให้ลดปัญหาความขัดแย้งลงได้
- เป็นระบบที่วัดสีออกมานเป็นตัวเลข ดังนั้นถึงแม้ชื่องานจะซึ่ดตามกาลเวลา แต่จากตัวเลขที่มีอยู่ ทำให้ทราบได้ว่าสีเดิมเป็นอย่างไร
- เป็นระบบที่สามารถนำไปคำนวณ และท่านายสูตรสีผสมได้

หลักการทำงานของเครื่องมือวัดสีตามมาตรฐานของระบบ CIE ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน คือ

### (2.1) แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน(Illuminants)


แหล่งกำเนิดแสงที่ใช้วัดสี สามารถวัดการกระจายพลังงานที่เต็มความยาวคลื่น(spectral power distribution, SPD) โดยใช้เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง เนื่องจากแหล่งกำเนิดแสง มีผลอย่างมากในการบรรยายสีของวัตถุ แหล่งกำเนิดแสงถ้ามีแสงแตกต่างจากสีขาว เมื่อตัดกรอบกับวัตถุจะทำให้แสงที่สะท้อนกลับมาเกิดสีที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการตรวจสอบสีของตัวอย่างใน

อุตสาหกรรม จึงต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่มีคุณภาพของแสงคงที่ และเขื่องถือได้ และเพื่อให้การวัดสีมาตรฐาน CIE ได้กำหนดแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นมาตรฐานดังนี้

- Illuminant A มีการกระจายพลังงานแต่ละความยาวคลื่นไกล์คึ่งกับหลอดทั้งสเดน หรือแหล่งกำเนิดแสงอื่นที่มีอุณหภูมิของสี(color temperature) ประมาณ 2848 K
- Illuminant B มีการกระจายพลังงานแต่ละความยาวคลื่นไกล์คึ่งกับหลอดทั้งสเดน หรือแหล่งกำเนิดแสง อื่นที่นำมาร้านแผ่นกรองแสง มีอุณหภูมิของสีประมาณ 4900 K ใช้แทนแสงแดดตอนเที่ยง
- Illuminant C มีการกระจายพลังงานแต่ละความยาวคลื่นไกล์คึ่งกับหลอดทั้งสเดน หรือแหล่งกำเนิดแสง อื่นที่นำมาร้านแผ่นกรองแสง มีอุณหภูมิของสีประมาณ 6700 K ใช้แทนแสงแดดตอนกลางวัน
- Illuminant D มีการกระจายพลังงานแต่ละความยาวคลื่นไกล์คึ่งกับแสงแดดตอนกลางวัน แต่จะแบ่งลงทะเบียดตามอุณหภูมิของสี จากสีเหลืองจนถึงสีน้ำเงิน เช่น D55, D60, D65 และ D75 โดย Illuminant 65 เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด

## (2.2) วัตถุ(specimen)

วัตถุทึบแสง(opaque) ให้การสะท้อนแสง เพื่อเกิดสีเดดต่างจากวัตถุโปร่งแสง(translucent) และโปร่งใส(transparent) เมื่อวัตถุทึบแสง(opaque) ได้รับแสงกระแทบจากภายนอก การสะท้อนแสง มี 2 ส่วน คือการสะท้อนแสงเมื่อนจริง(specular reflection) และการสะท้อนแสงกระจาย(difuse reflection) (รูปที่ 2.4) การสะท้อนแสงเมื่อนจริง คือการสะท้อนแสงกลับจากวัตถุที่เหมือน และมีขนาดใกล้เคียงกับแสงทดลองกระแทบที่พื้นที่ทางตรงข้าม การสะท้อนแสงเมื่อนจริงแสดงออกมา many ที่สุดเพียงอัตรา 4 ของการสะท้อนแสงทั้งหมด(total reflection) ซึ่งเกิดในกรณีที่วัตถุมีผิวมันเงา มากกว่าผิวด้าน แล้วผิวชุ่มระ烝ามำดับ ส่วนการสะท้อนกระจายเป็นการสะท้อนแสงที่บริเวณผิวจากวัตถุไปทุกทิศทาง และมีขนาดเล็กกว่าแสงที่ตกกระแทบมาก ซึ่งการสะท้อนแสงกระจายนี้ เป็นส่วนของ การสะท้อนที่ใช้ในการวัดสี



รูปที่ 2.4 ลักษณะการสะท้อนแสงของวัตถุทึบแสง

แสงที่สะท้อนจากวัตถุสามารถวัดอ้อมมาเป็นตัวเลขได้ โดยใช้เครื่องมือวัดการสะท้อนแสงที่เรียกว่า สเปกโตรไฟโนมิเตอร์(spectrophotometer) ซึ่งจะวัดปริมาณการสะท้อนแสงของวัตถุเปรียบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิง(reference) ได้เป็นกราฟของการสะท้อนแสง(reflectance curve) วัตถุทึบสีต่างกันจะมีช่วงความยาวคลื่นที่สะท้อนแสงต่างกัน เช่น

วัตถุสีขาว แสงสะท้อนที่ทุกความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร

วัตถุสีน้ำเงิน แสงสะท้อนมากที่ความยาวคลื่น 430 - 460 นาโนเมตร

วัตถุสีเขียว แสงสะท้อนมากที่ความยาวคลื่น 500 – 530 นาโนเมตร


วัตถุสีเหลือง แสงสะท้อนมากที่ความยาวคลื่นของแสงสีเขียว เหลือง และแดง และจะมีการดูดกลืนแสงมากที่ความยาวคลื่นของแสงสีน้ำเงิน

วัตถุสีแดง แสงสะท้อนมากที่ความยาวคลื่น 620 – 700 นาโนเมตร

วัตถุสีดำ แสงสะท้อนต่ำมากที่ทุกความยาวคลื่น หรือมีการดูดกลืนแสงตลอดความยาวคลื่น

### (2.3) ผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน(observer)

การวัดต้องสามารถวัดค่าให้ได้สอดคล้องกับการสังเกตด้วยสายตาของมนุษย์ จากการทดลองของ Wright และ Guild สามารถหาค่าปริมาณการตอบสนองของดวงตามนุญช์ที่ไวต่อแสงสีแดง เขียว น้ำเงิน ได้ค่าสรุปเป็นค่าวalexามมาตรฐาน  $2^{\circ}$  CIE Standard Observer 1964 และได้แก้ไขปรับปรุงให้มีค่าสอดคล้องกับการตอบสนองของดวงตาในช่วงแสงสีเขียว และสีน้ำเงินมากขึ้นเป็นมาตรฐาน  $10^{\circ}$  CIE Standard Observer 1964 ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 CIE 2° และ 10° standard observers


ที่มา: [www.ncsu.edu/scivis/index.html](http://www.ncsu.edu/scivis/index.html)

จากรูปที่ 2.5  $\bar{X}$  แสดงค่าเฉลี่ยการตอบสนองของตามนุ่มย์ที่ไวต่อแสงสีแดง

$\bar{Y}$  แสดงค่าเฉลี่ยการตอบสนองของตามนุ่มย์ที่ไวต่อแสงสีเขียว

$\bar{Z}$  แสดงค่าเฉลี่ยการตอบสนองของตามนุ่มย์ที่ไวต่อแสงสีน้ำเงิน

โดยผลลัพธ์ตัวเลขที่ได้เกิดจากการนำองค์ประกอบทั้งสามชนิด ได้แก่ การสะท้อนแสงของวัสดุ แหล่งกำเนิดแสง และค่าจากผู้สังเกตการณ์มาตรฐาน มาคูณกัน ได้เป็นค่าไตรสทิมูลัส ดังแสดงในรูปที่ 2.6




รูปที่ 2.6 ค่าไตรสทิมูลัส(tristimulus values)

ที่มา: [www.ncsu.edu/scivis/index.html](http://www.ncsu.edu/scivis/index.html)

ค่าไตรสทิมูลัส(tristimulus values) กำหนดศักยภาพสีเป็น X-Y-Z ซึ่งใช้บรรยายสีแดง เขียว และน้ำเงิน ที่เมื่อนำมาผสมกันแบบรวม(additive mixture) จะให้สีที่เหมือนกับสีของวัสดุภายในได้

ภาวะที่กำหนด แต่เนื่องจาก ระบบดังกล่าวไม่สามารถบรรยายลักษณะความมืดสว่างของสีได้ CIE จึงได้พัฒนาระบบที่ต่อมาจนเป็นที่ยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ระบบ CIE 1976 L\*a\*b (CIELAB) ซึ่งเป็นการกำหนดค่าโคลอเดินเขตของสีใน 3 มิติ

- แกน L\* ใช้กำหนดค่าความสว่างของสี (lightness) จากค่า +L\* แสดงถึงแสงสีขาว จนไปถึง -L\* แสดงถึงสีดำ
- แกน a\* บรรยายแกนสีจากเขียว (-a\*) ไปจนถึงแดง (a\*)
- แกน b\* บรรยายแกนสีจากน้ำเงิน (-b\*) ไปจนถึงเหลือง (b\*)



รูปที่ 2.7 การบรรยายสีในระบบ CIE lab ในรูป 3 มิติ

ที่มา: [www.ncsu.edu/scivis/index.html](http://www.ncsu.edu/scivis/index.html)

จะเห็นว่าการวัดสีด้วยค่า L\*, a\*, b\* ทำให้สามารถจินตนาการได้ว่าวัตถุนั้นมีสีอะไร และสามารถวัดความแตกต่างของสีได้สม่ำเสมอและมีขีดความสามารถเท่ากัน CIE จึงเสนอสมการดังต่อไปนี้

$$L^* = 116(Y/Y_n)^{1/3} - 16 \quad (2.1)$$

$$a^* = 500 \left[ (X/X_n)^{1/3} - (Y/Y_n)^{1/3} \right] \quad (2.2)$$

$$b^* = 200 \left[ (Y/Y_n)^{1/3} - (Z/Z_n)^{1/3} \right] \quad (2.3)$$

โดยที่ Xn , Yn, Zn คือ ค่าไตรสกินิลัต ของการสะท้อนแสงสีขาว(reference white) ภายใต้ แหล่งกำเนิดแสงชนิดหนึ่ง(illuminant)

นอกจากการกำหนดโดยอุดมด้วย  $L^*a^*b^*$  และ CIE ยังได้นำเสนอแนวความคิดในการมองเห็นสีเป็นเมตริกส์(hue, h) และความเข้มของสี(chroma, C) ดังนี้

$h^*$  เป็นตัวเลขที่ระบุตำแหน่งของสีหน่วยเป็นองศา เรียกว่าความล้ำดับสี แสดง แสดง เหลือง เขียว น้ำเงิน คราม ม่วง

$$h = \tan^{-1} (b/a) \quad (2.4)$$

C เป็นตัวเลขบ่งบอกความสดใสของสีที่มีค่าน้อยอยู่สีขาว และค่ามากเนื่องสีจะสลดใส

$$C = (a^2 + b^2)^{1/2} \quad (2.5)$$

(3) การวัดปริมาณตามทฤษฎีคูเบลคา - มองค์(The Schuster Kubelka and Munk Theory) (Eters and Herwitz, 1986)

ทฤษฎีของชูสเตอร์ คูเบลคา และมองค์(The Schuster Kubelka and Munk Theory) หาความสัมพันธ์ของการสะท้อนแสงของวัตถุ กับปริมาณสีในผ้าได้ซึ่งแสดงใน ดังสมการต่อไปนี้

$$\frac{K}{S} = (1-R)^2 / 2R \quad (2.6)$$

K = ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับแสง(absorption coefficient)

S = ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง(scattering coefficient)

R = ค่าการสะท้อนแสงของสีบนผ้า ความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร

จากค่า K/S โดย K และ S เป็นพิจารณาของการดูดซับแสง และการสะท้อนแสงบนวัตถุ ความล้ำดับ เมื่อจะจากค่า K/S มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความเข้มของสี จึงกล่าวได้ว่าเมื่อความเข้มข้นของสีมาก ส่งผลให้ K/S มีค่ามาก

## 2.4 คุณภาพน้ำสำหรับอุดสาหกรรม

คุณภาพน้ำใช้ในอุดสาหกรรมแต่ละประเภท แตกต่างกันขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน เช่น การใช้น้ำพรมกับผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริโภค ใช้คุณภาพน้ำดื่มเป็นมาตรฐาน น้ำใช้ในการล้างทำความสะอาดวัสดุคุณ อาจเป็นน้ำที่ผ่านการกรองทรายหรือผ่านเชื้อโรคที่เพียงพอ น้ำใช้ในการหล่อเย็นเป็นน้ำที่มีความกระด้างต่ำ น้ำใช้ในหม้อไอน้ำแรงสูง และอุดสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นน้ำบริสุทธิ์ เป็นต้น

### 2.4.1 โลหะในน้ำ

โลหะที่บ่นเป็นปัจจัยในน้ำ ความมีปริมาณที่ต่ำมาก เช่น เหล็ก(Fe) 0.1 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส(Mn) 0.05 – 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม(Mg) 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร แคลเซียม(Ca) 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมถึงโลหะหนักชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดตะกอนบนวัสดุ หรือทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการฟอกซ์ม โดยเหล็ก และทองแดงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาการฟอกขาวเกินปกติ เกิดการทำลายเส้นใย ไชครอกใช้ดองเหล็ก และแมงกานีส เมื่อรวมตัวกับกรดไขมัน ทำให้เกิดเป็นสูญที่ติดแน่นกับผ้าหากแก่การกำจัดออก ส่วนในกระบวนการฟอกซ์ม เหล็ก เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา(catalyst) ทำให้ความแข็งแรงของผ้าลดลง หรือสีอาจเปลี่ยนเป็นสีสนิม ในการข้อมสีบินสิกทำให้สีมีดี(N. Manivasakam.,1995: 21 - 30) ในน้ำส่วนใหญ่มีเหล็กมากกว่าแมงกานีส แต่เหล็กสามารถจำจัดออกไปได้ยากกว่า ด้วยการให้อากาศ(aeration) การตกตะกอน(precipitation) การกรอง(filtration) หรือโดยการแลกเปลี่ยน ไอออน/ion exchange)

#### (1) เหล็ก และแมงกานีส (iron and manganese)

ปกติเหล็กในแหล่งน้ำผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน(น้ำบาดาล) จะอยู่ในรูปของเกลือเฟอร์รัส( $Fe^{2+}$ ) หรือสารอินทรีย์เชิงซ้อน ที่พบในน้ำบาดาลอยู่ในรูปของเฟอร์รัสไบคาร์บอเนต( $Fe(HCO_3)_2$ ) และเฟอร์รัสคลอไรด์( $FeCl_2$ ) ถ้าพิจารณาในน้ำบาดาลต่ำกว่า 3 เหล็กอยู่ในสภาพของเฟอร์ริก( $Fe^{3+}$ ) ไอออนเหล็กในน้ำบาดาลส่วนมากมาจากหินอัคนี หินทราย(sandstone) หินดินดาน(shale) บริเวณเฟอร์รัสไอออนในน้ำบาดาล ถูกกำหนดด้วยการละลายน้ำของเฟอร์รัสคลาร์บอนेट ถ้าพิจารณาอยู่ระหว่าง 6 - 8 และมีไบคาร์บอเนตอยู่ด้วยจะมีเฟอร์รัสไอออน 1 - 10 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนี้เหล็กยังเกิดจากสนิมเหล็กในห่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีสนิม และเกิดจากการเดินทางของ iron bacteria

แมงกานีสไม่ค่อยพูบมากเหมือนเหล็ก ในน้ำบาดาลปกติมีอยู่น้อยหรือไม่มีเลย ถ้ามีจะอยู่ในรูปของ  $Mn^{2+}$  ที่เป็นเกลือของโลหะ หรือเป็นสารเชิงซ้อนที่ละลายอยู่ในน้ำ แต่ส่วนมากอยู่ในรูป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ให้เชิงทฤษฎีและคุณภาพ  
ควรบันเณต แมลงนีตในน้ำส่วนใหญ่มาจากหินทินชั้น หรือหินแปร ซึ่งพบในรูปของแมลงนีต  
ออกไซด์ คาร์บอนเนต และไฮดรอกไซด์เมื่อมีสภาพรีดิวิช์เกิดขึ้น

เหล็ก และแมลงนีตในรูปที่ไม่ละลาย จะเปลี่ยนจากสภาพที่ไม่ละลายเป็นสภาพที่ละลาย โดยมีว่าเล่นซึ่งกับสอง การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพาะสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในดิน เน่าคลายจึงต้องการออกซิเจน และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้เกิดสภาพรีดิวิช์ เมื่อน้ำซึมผ่านดิน ควรบันเอนไดออกไซด์ จะละลายนำ้เกิดเป็นกรดcarbonิกทำให้พืชขาดดลง ซึ่งช่วยเสริมสภาพรีดิวิช์ ถ้าไม่มีโอกาสสัมผัสกับอากาศ เหล็กและแมลงนีตจะอยู่ในสภาพสารละลาย ดังสมการ



ไร้อากาศ



ไร้อากาศ



น้ำบาดาล เมื่อสูบขึ้นมาใช้ จะสัมผัสกับอากาศ เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น แสดงในสมการ



ตะกอนของ  $\text{Fe(OH)}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  มีสีเดงแบบสันมีเหล็ก ส่วน  $\text{MnO}_2$  มีลักษณะเป็นตะกอนผงละเอียดสีดำ

## (2) แคลเซียม(calciun)

แคลเซียมเป็นธาตุของความกระด้าง และการเกิดตะกรันในที่ต่าง ๆ ปริมาณสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในน้ำประปาคือ 75.0 มิลลิกรัมต่อลิตร(มั่นสิน, 2538: 81)

## (3) แมกนีเซียม(magnesium)

แมกนีเซียมเป็นธาตุกับแคลเซียม เป็นต้นเหตุของความกระด้าง และตะกรัน แมกนีเซียมทำให้น้ำมีรสไม่หวานดื่ม ระดับสูงสุดของแมกนีเซียมในน้ำประปาคือ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อาจอนุญาตให้มีได้ถึง 150 มิลลิกรัมต่อลิตร (มั่นสิน, 2538: 81)

#### (4) ทองแดง(copper)

เกลือทองแดงที่ละลายอยู่ในน้ำ แม้จะมีจำนวนน้อย ก็สามารถขัดกันไม่ให้ท่ออะลูมิเนียม และท่อเหล็กอ่อนสักกะสีเป็นสนิม และพูกร่อน น้ำประปาอาจได้รับทองแดงจากการพูกร่อน หรือละลายตัวของท่อทองแดง การใช้ชุคอปเพอร์ซัลเฟต( $CuSO_4$ ) ในการป้องกันสาหร่ายในแหล่งน้ำดิน อาจทำให้ระดับทองแดงในน้ำดิน และน้ำประปา มีปริมาณสูงขึ้นได้ น้ำประปา หรือน้ำดินไม่ควรมีทองแดงสูงกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่อาจอนุญาตให้มีได้ถึง 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มั่นสิน, 2538: 81)

#### 2.4.2 ความกระด้างของน้ำ(water hardness)

ความกระด้างของน้ำเป็นการวัดความสามารถของน้ำในการตัดตะกอนสูง เกิดจากธาตุที่มีประจุบวกสองขั้น ไปละลายเข้าไปในน้ำ ธาตุสำคัญที่ทำให้เกิดความกระด้างคือแคลเซียม( $Ca^{2+}$ ) และแมกนีเซียม( $Mg^{2+}$ ) และอาจมีธาตุอื่น ๆ เช่น อะลูมิเนียม( $Al^{3+}$ ) เหล็ก( $Fe^{2+}$ ) แมงกานีส( $Mn^{2+}$ ) สารต讼เซียม( $Sr^{2+}$ ) และสังกะสี( $Zn^{2+}$ ) แต่เนื่องจากแคลเซียม และแมกนีเซียม มีอยู่ในน้ำเป็นปริมาณมาก จึงให้คำจำกัดความความกระด้างของน้ำเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต( $CaCO_3$ ) อย่างไรก็ตาม น้ำไอออนตัวอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้นมีอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากก็ต้องคิดรวมด้วย

ตารางที่ 2.2 ไอออนประจุบวกและไอออนประจุลบที่ทำให้เกิดความกระด้างในน้ำ

ไอออนประจุบวก	ไอออนประจุลบ
$Ca^{2+}$	$HCO_3^-$
$Mg^{2+}$	$SO_4^{2-}$
$Sr^{2+}$	$Cl^-$
$Fe^{2+}$	$NO_3^-$
$Mn^{2+}$	$SiO_3^-$

ที่มา : C.N. Sawyer, P.L. Mccarty, and G.F.Perkin, 2003: 564.

น้ำจากแหล่งต่าง ๆ มีความกระด้างไม่เท่ากัน น้ำใต้ดินมีความกระด้างสูงกว่าน้ำผิวดิน ใน การแบ่งความกระด้างของน้ำ อาจยึดถือหลักตามตารางที่ 2.3

### ตารางที่ 2.3 ระดับความกระด้างของน้ำตามปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต

ความกระด้าง (มิลลิกรัมต่อลิตรในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต)	สภาพน้ำ
0-75	น้ำอ่อน
75-150	ค่อนข้างกระด้าง
150-300	กระด้าง
มากกว่า 300	กระด้างมาก

ที่มา: C.N. Sawyer, P.L. McCarty, and G.F. Perkin, 2003: 564

ความกระด้างของน้ำในธรรมชาติ เกิดจากน้ำฟันดักผ่านชั้นบรรยายกาศ ซึ่งมีแก๊ส คาร์บอเนต ไดออกไซด์ละลายอยู่แล้วน้ำที่ส่วนหนึ่ง ไว้ในน้ำ และเมื่อไอล์ฟผ่านชั้นดินซึ่งมีการเน่า แตกตัวของพืชสีเขียวที่เกิดจากแบคทีเรีย ปล่อยแก๊สคาร์บอเนต ไดออกไซด์ออกมาน้ำ และเมื่อแก๊สนี้ ละลายในน้ำจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิก( $H_2CO_3$ ) ซึ่งเป็นกรดอ่อนคลายตัวได้ง่าย

เมื่อน้ำไอล์ฟผ่านพื้นดินลงไป ผ่านชั้นหินที่ประกอบด้วย แคลเซียมคลอไรด์( $CaCl_2$ ) แมกนีเซียมคลอไรด์( $MgCl_2$ ) แมกนีเซียมซัลไฟด์( $MgSO_4$ ) ซึ่งเป็นสารที่ละลายน้ำได้ง่าย แคลเซียม ซัลไฟด์( $CaSO_4$ ) ละลายน้ำได้บ้าง ส่วนแมกนีเซียม และแคลเซียมคาร์บอเนตละลายน้ำได้เล็กน้อย เมื่อน้ำที่มีการบ่อน้ำไดออกไซด์ละลายอยู่ จะมีสมบัติที่ละลายหินปูน( $CaCO_3$ ) และแมกนีเซียม คาร์บอเนต( $MgCO_3$ ) เกิดเป็น แคลเซียมไบคาร์บอเนต( $Ca(HCO_3)_2$ ) และแมกนีเซียมไบคาร์บอเนต ( $Mg(HCO_3)_2$ ) ไบคาร์บอเนตเหล่านี้ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำกระด้าง เพราะสารเหล่านี้ละลายน้ำได้ง่าย ความกระด้างในน้ำที่มีอยู่ทุกประเภทรวมเรียกว่า ความกระด้างทั้งหมด(total hardness) อาจ แบ่งชนิดของความกระด้างตามไออกอนที่มีอยู่ในน้ำเป็น 2 ประเภทดังนี้

#### (1) ความกระด้างแบ่งตามไออกอนลบ

ความกระด้างคาร์บอเนต หรือความกระด้างชั่วคราว(carbonate or temporary hardness) ได้แก่ คาร์บอเนต( $CO_3^{2-}$ ) และไบคาร์บอเนต( $HCO_3^-$ ) ในน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยอยู่ในรูปของแคลเซียมไบคาร์บอเนต( $Ca(HCO_3)_2$ ) แคลเซียมคาร์บอเนต( $CaCO_3$ ) แมกนีเซียมไบคาร์บอเนต( $Mg(HCO_3)_2$ ) และแมกนีเซียมคาร์บอเนต( $MgCO_3$ ) เหตุที่เป็นความกระด้างชั่วคราว เพราะเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 54.5 องศาเซลเซียสความกระด้างจะละลายตัวได้ดังนี้





จากสมการจะเห็นว่าปฏิกิริยาการหลุดตัวให้แก่สารบ่อนได้ออกไชด์ออกมา ถ้าเป็นหนื้อไอน้ำเกลือน้ำจะติดไปกับไอน้ำ และเมื่อไอน้ำถูกดันตัววนแน่นเป็นน้ำ ทำให้น้ำมีสภาพเป็นกรดอ่อน ความกระด้างซึ่งคราวนี้บางครั้งเรียกว่าความกระด้างอัลคาไลน์(alkaline hardness)

ความกระด้างที่ไม่ใช้สารบอนเนตหรือความกระด้างถาวร(non - carbonate or permanent hardness) ได้แก่ ซัลเฟต( $\text{SO}_4^{2-}$ ) และคลอไรด์( $\text{Cl}^-$ ) ในน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุของความกระด้างโดยอยู่ในรูปของแคลเซียมซัลเฟต( $\text{CaSO}_4$ ) แคลเซียมคลอไรด์( $\text{CaCl}_2$ ) แมกนีเซียมซัลเฟต( $\text{MgSO}_4$ ) และแมกนีเซียมคลอไรด์( $\text{MgCl}_2$ ) ไม่สามารถกำจัดได้โดยการคั่ม ความกระด้างถาวมนี้อาจ เรียกว่าความกระด้างอนอัลคาไลน์(non-alkaline hardness)

## (2) ความกระด้างแบ่งตามที่อยู่ในประจุบวก

ได้แก่ ความกระด้างแคลเซียม(calcium hardness) และความกระด้างแมกนีเซียม(magnesium hardness) หรืออาจเป็นที่แคลเซียม และแมกนีเซียม

นอกจากนี้ยัง พบร่วมกันที่มีมากในน้ำสามารถขัดขวางการเกิดฟองของสบู่ และทำให้น้ำมีสกปรก ซึ่งไม่จัดเป็นความกระด้างที่แท้จริง เรียกว่าความกระด้างเทียม(pseudo hardness)

ความกระด้างจากแคลเซียม และ แมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับสบู่ เกิดสบู่ของแคลเซียม และแมกนีเซียมที่เกาะติดผ้าและเครื่อง ทำให้วัสดุสิ่งทอค้างหลังการซ้อม การกำจัดความกระด้างโดยปกติมักทำในรูปของการแลกเปลี่ยนไออกอน หรือใช้สารอีดีทีเอ ขับแคลเซียม และแมกนีเซียมไว้

**ตารางที่ 2.4 ผลของความกระต้างของน้ำท่อกระบวนการทางเคมีสิ่งทอ**

กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ	ผลจากความกระต้างของน้ำ
การลอกแป้ง	ลดความสามารถการทำงานของเอนไซม์(deactivate enzymes) ทำให้สารลงแป้ง(แป้ง,พีวีเอ) ตกตะกอน
การทำความสะอาด	ทำให้สบู่ตกตะกอน ทำให้ผ้าเกิดคราบสีเหลือง
การฟอกขาว	ลดความสามารถในการดูดซึมน้ำของผ้า
การเมอร์ชิรัส	ทำให้สารฟอกขาวถ่ายตัว ลดความสามารถในการดูดซึมน้ำ ลดความมันวาว
การย้อม	ทำให้ผ้าย้อมด่าง
การตกแต่งสำเร็จ	ทำให้เกิดตะกอนของโลหะออกไซด์ ลดความสามารถในการดูดซึมน้ำ ลดความมันวาว

**2.4.3 คุณภาพของน้ำใช้ในกระบวนการสิ่งทอ**

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญระบบหนึ่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฟอกซ้อม น้ำเป็นตัวแปรหลัก ที่ทำให้การย้อมสีถูกต้องในครั้งแรก(right first time) เมื่องจากสิ่งเจือปนต่างๆ ในน้ำ อาจทำปฏิกิริยากับสี และสารเคมีต่างๆ ตกตะกอนได้ โดยคุณภาพน้ำใช้ แสดงในตารางที่ 2.5

### ตารางที่ 2.5 คุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการทางสิ่งทอ

พารามิเตอร์ของน้ำ	ค่าที่ยอมรับได้
ความขุ่น(turbidity)	< 5 เอ็นที่บู
ของแข็งแขวนลอย(suspended solids)	< 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ของแข็งทั้งหมด(total solids)	< 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
สี(color)	< 10 หน่วย
พีเอช (pH)	7 - 9
ค่าความเป็นกรด – ด่าง(acidity/alkalinity)	< 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต
ค่าความกระด้าง(hardness)	< 70 มิลลิกรัมต่อลิตร ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต
เหล็ก(iron)	< 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
แมงกานีส(manganese)	< 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
ทองแดง(copper)	< 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตะกั่ว(lead)	< 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
อะลูминيوم(aluminium)	< 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซิลิกา(silica)	< 10 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซัลฟेट(sulphate)	< 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
ซัลไฟด์(sulphide)	< 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอไรด์(chloride)	< 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
คาร์บอนไดออกไซด์(carbon dioxide)	< 50 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนเตรต(nitrate)	< 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
คลอรีน(chlorine)	< 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
แอมโมเนียม(ammonia)	< 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไขมัน, น้ำมัน(fat,oil,grease)	< 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

ที่มา: N.Manivasakarn., 1995: 35.

หากคุณภาพน้ำใช้ไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านๆ ในกระบวนการผลิตได้ ดังนี้

(1) การใช้น้ำในการผลิตหม้อไอน้ำ(boiler) ถ้ามีความกระด้าง ซึ่งมีสาเหตุจากเกลือของแคลเซียม และแมกนีเซียม เกลือเหล่านี้เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการแตกหักก่อนเป็นตะกรันแข็ง

**จับอยู่บริเวณพื้นผิวที่ให้ความร้อน ทำให้การแตกเปลือกถ่านความร้อนของหม้อผัดไก่น้ำลดลง สิ่งเปลืองพลังงาน**

(2) ในกระบวนการเตรียมผ้า น้ำกระด้างซึ่งมีไอออนของโลหะแคลเซียม หรือแมกนีเซียม เมื่อผ่านกระบวนการเตรียมผ้า อาจทำให้เกิดคราบขาวของแคลเซียมคาร์บอนेट หรือแมกนีเซียมคาร์บอนेट ซึ่งสังเกตเห็นได้ยาก ทำให้บริเวณดังกล่าวไม่ดูดซึมน้ำ การดูดซึมน้ำมีต่อ ๆ ของผ้าเจี๊ยบไม่ถูกน้ำเสนอ เมื่อนำผ้าไปปั้น ทำให้ข้อมูลได้ไม่สม่ำเสมอ(เกย์ม, 2537)

(3) ในกระบวนการพิมพ์ ถ่านน้ำมีโลหะหนักปนเปื้อน มีผลต่อการทำปฏิกิริยาของตัวทำให้สีไม่ละลาย และถ้าสารโลหะหนักเหล่านี้ไปอุดตันสารข้น(thickener) โดยเฉพาะประเภทโซเดียมอลจิเนต(sodium alginate) ทำให้สีตกตะกอน

(4) ในกระบวนการซักล้างโดยใช้สบู่(soap) เป็นสารช่วยซัก(washing agent) ถ่านน้ำมีความกระด้างสูง ผลของการเป็นสารช่วยซักจะลดลง เมื่อจากสบู่ที่ปนปฏิกิริยากับไอออนของโลหะหนักในน้ำกระด้าง ทำให้เกิดสบู่ที่ไม่ละลายน้ำ(insoluble soap) เกิดเป็นตะกอนติดบนผ้า ซึ่งมีผลในการนำไปปั้น โดยทำให้ผ้าที่ผ่านการข้อมแล้วมีความไม่สม่ำเสมอ ตลอดจนผิวสัมผัสของผ้าไม่ดี

(5) ในกระบวนการการข้อม ถ่านน้ำมีปริมาณความกระด้าง เหล็ก และแมงกานีสเกินมาตรฐานซึ่งมีผลต่อการข้อมสี กล่าวคือไอออนของโลหะหนักเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน(form complex) กับโมเลกุลสีก่อนที่สีทำปฏิกิริยากับเส้นใย(color change) ทำให้สีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ เกิดเป็นเม็ดสี หรือตะกอนสี ติดบนผ้าทำให้ผ้าเกิดรอยดำเป็นจุดหรือคราบสี

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

J.W. Rucker and C.B. Smoth. 1995. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเตรียมสิ่งทอ พบว่าโคละไออกอนบางชนิด เช่น เหล็ก และทองแดง เป็นตัวร่วงปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในกระบวนการฟอก ทำให้เส้นใยถูกทำลาย และผ้าขาดเป็นรูขนาดเล็ก(pin hole)

J.E. Mock and H.T. Jennings. 1996. ศึกษาคุณภาพหน้าที่มีผลต่อการประทิธิภาพการซักก็ิดพบว่าคุณภาพหน้าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด ต่อความสะอาดของผ้า โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของหน้า โดยเฉพาะแคลเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสาเหตุความกระด้างของหน้า ทำให้คุณภาพของผ้าต่างจากการซักหัวน้ำอ่อน นอกจากนี้ พบร่วงการที่ในน้ำมีปริมาณของเหล็กสูงทำให้เกิดรอยเปื้อนบนผ้า

K.W. Yeung and S.M. Shang. 1999. ศึกษาอิทธิพลของโลหะไออกอนต่อการรวมตัว และการตกตะกอนของสารละลายน้ำที่ข้อมูลการทดสอบ พบว่าแคลเซียม ไออกอน และแมกนีเซียม ไออกอน มีผลต่อการรวมตัว และการตกตะกอนของสารละลายน้ำมากกว่าโซเดียม ไออกอน และในภาวะที่เป็นกรดทำให้โลหะไออกอนละลายนำไปได้ดี มีผลต่อการตกตะกอนของสีข้อมากขึ้น

D.T. Parkes. 2005. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพการข้อมูล พบว่าปัจจัยที่ต้องระมัดระวังมากคือปริมาณโลหะในน้ำ เนื่องจากจะทำให้สีข้อมลดลง เกิดปัญหาการข้อมด่าง และแสดงสีเปลี่ยนไปตามความต้องการ

### บทที่ 3

#### วิธีดำเนินการวิจัย

##### 3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

###### 3.1.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ

ตารางที่ 3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

อุปกรณ์	รุ่น	บริษัท
เครื่องชั่งละเอيد 4 ตำแหน่ง	Mattler AE 200	Mettler Toledo
เครื่องชั่งละเอิด 2 ตำแหน่ง	Mattler PJ 3000	Mettler Toledo
เครื่องวัดค่าความเป็นกรดค่าง	Cyberscan 2500 <sup>pH</sup>	Eutech instruments
เครื่องย้อมที่ความดันปกติ	OSCI color	Rapid Co., Ltd.
เครื่องทดสอบการซักฟอก	TE/C4 high temperature dye bath	Linitest
เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง	Spectral check plus	Data color
ผู้บอ	U26	Memmert
เครื่องอบต้มมิกอบซอฟชั่น	GBC932plus	GBC Scientific
สเปกโตร โฟโตมิเตอร์		

###### 3.1.2 สารเคมี

- (1) สารละลายน้ำตราชานแคลเซียม แมกนีเซียม ทองแดง เหล็ก และแมงกานีส
- (2) สีข้อมรีแอคทีฟ (Sumifix HF Blue 2R gran, Sumifix HF Red G gran, Sumifix Yellow 3R gran)
- (4) โซเดียมไออกโรกไซด์
- (5) โซเดียมคลอไรด์
- (6) โซเดียมชัลไฟต์
- (7) โซเดียมคาร์บอนเนต(sodium carbonate)
- (8) สารลดแรงตึงผิว(surfactant) ชื่อทางการค้า Unipal UNS conc.

### 3.1.3 วิธีการดำเนินงาน

#### ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานิด และปริมาณของโลหะในผ้าฝ้ายอัก

- (1) suma ผ้าฝ้ายอักจากผ้า 3 ม้วน โดยสูมที่ปริเวณต่างๆ 6 ตำแหน่ง
- (2) นำผ้าไปอบที่ 100 องศาเซลเซียสจนน้ำหนักคงที่ ซึ่งให้ได้น้ำหนัก 0.01 กรัม
- (3) ละลายด้วยกรดไนโตริกเข้มข้น ทำให้มีปริมาตร 100 มิลลิลิตร ด้วยน้ำประปาจากไออกอน(deionized water)
- (4) วิเคราะห์ปริมาณโลหะด้วยเครื่องอะตอมฟิฟแอนซอร์ฟรันสเปกโตรไฟฟ์โตร米เตอร์

#### ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมผ้าก่อนย้อม(การกำจัดสิ่งสกปรก และการฟอกขาว)

- (1.1) ซึ่งผ้าฝ้ายดิบหนัก 1000 กรัม กำจัดสิ่งสกปรกที่อุณหภูมิ 90 – 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที อัตราส่วนระหว่างน้ำ: ผ้า เท่ากับ 1: 30 โดยใส่สารดังนี้

สารลดแรงตึงผิว 30 กรัม

โซเดียมไฮครอกไซด์ 90 กรัม

น้ำ 30 ลิตร

- (1.2) เมื่อครบเวลาที่กำหนด ล้างผ้า แล้วนำไปฟอกขาวที่อุณหภูมิ 90 – 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที อัตราส่วนระหว่างน้ำ: ผ้า เท่ากับ 1: 30 โดยใส่สารดังนี้

สารลดแรงตึงผิว 15 กรัม

โซเดียมไฮครอกไซด์ 90 กรัม

สารควบคุมการแตกตัว 30 กรัม

ไฮโคลเจนเปอร์ออกไซด์(50%) 90 กรัม

น้ำ 30 ลิตร

- (1.3) เมื่อครบเวลาที่กำหนด ล้างผ้าด้วยน้ำร้อนแล้วตามด้วยน้ำเย็นจนสะอาด ตรวจสอบ ด่างคงค้างบนผ้าด้วยฟีโนล์ฟทาเลินอินดิเกเตอร์

- (1.4) หากพบว่ามีด่างตกค้าง ปรับสภาพให้เป็นกลางด้วยสารละลายกรดแอซิติกเจือจาง ล้างตามด้วยน้ำสะอาด แล้วตากให้แห้ง

### ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของโลหะในน้ำต่อกระบวนการรักษาข้อมูลผ้าฝ้ายอัดด้วยสีรีแอคทีฟ

(1) ผลของแคลเซียมต่อประสิทธิภาพการข้อมูลผ้าฝ้ายอัดด้วยสีรีแอคทีฟ

ตัวแปรคุณ ชนิดตี

ตัวแปรตาม ระดับความเข้มสีบนผ้า ความแตกต่างของสี ความคงทนต่อการซัก

ตัวแปรอิสระ ความเข้มข้นของแคลเซียมในน้ำที่ใช้ข้อมูลมีความเข้มข้นดังนี้ 10, 20, 30, 40, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร

วัสดุ ผ้าฝ้ายอัดที่ผ่านการกำจัดสิ่งสกปรกและการฟอกขาวแล้ว

เครื่องจักร เครื่องซัก

วิธีการข้อมูลผ้าฝ้ายอัดด้วยสีรีแอคทีฟ ที่ความเข้มข้น 2% owt<sup>1</sup>

(1.1) ตัดผ้าฝ้ายอัดที่ผ่านกระบวนการเตรียม หน้า 5 กรัม

(1.2) เตรียมสารละลายสำหรับใช้ในกระบวนการข้อมูล

อัตราส่วนของน้ำที่ใช้ในการข้อมูลต่อน้ำหน้าผ้า 20 : 1

สีรีแอคทีฟ 2 %

โซเดียมซัลเฟต 40 กรัมต่อลิตร

โซเดียมคาร์บอนเนต 20 กรัมต่อลิตร

(1.3) ให้ความร้อนจนอุณหภูมิของสารละลาย 70 องศาเซลเซียส ค่อยๆ เติม โซเดียมซัลเฟต 40 กรัมต่อลิตร

(1.5) ให้ความร้อนของสารละลายที่ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ค่อยๆ เติม โซเดียมคาร์บอนเนต 20 กรัมต่อลิตร แล้วให้ความร้อนต่ออีก 60 นาที

(1.6) เมื่อครบกำหนดเวลา นำผ้าอุดมด้วยน้ำร้อน ตามด้วยน้ำเย็น และ ถ่ายต่อตัวยน้ำไว้ตามลำดับ

(1.7) soap ด้วยน้ำประปา ที่อุณหภูมิ 98 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล้วถ่ายตัวยน้ำร้อน และน้ำเย็นตามลำดับ

<sup>1</sup> %owfหมายถึงปริมาณสี 2 กรัมบนผ้า 100 กรัม

(2) ผลของเมกานีเซี่ยม ต่อประสิทธิภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทิฟ

วิธีการทดลองเหมือนข้อ(1) แต่เปลี่ยนชนิดโลหะในน้ำเป็นเมกานีเซี่ยม

(3) ผลของทองแดงต่อประสิทธิภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทิฟ

วิธีการทดลองเหมือนข้อ(1) แต่เปลี่ยนชนิดโลหะในน้ำเป็นทองแดงโดยใช้ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

(4) ผลของเหล็กต่อประสิทธิภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทิฟ

วิธีการทดลองเหมือนข้อ(1) แต่เปลี่ยนชนิดโลหะในน้ำเป็นเหล็กโดยใช้ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

(5) ผลของเมกานีสต่อประสิทธิภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทิฟ

วิธีการทดลองเหมือนข้อ(1) แต่เปลี่ยนชนิดโลหะในน้ำเป็นเมกานีสโดยใช้ความเข้มข้น 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### ขั้นตอนที่ 4 วิธีการวิเคราะห์พารามิเตอร์

(1) วัดปริมาณโลหะหนักในผ้า ด้วยเครื่องจะต้องมิกแอบซอพชัน สเปคโทร โฟโต มิเตอร์

(2) วัดระดับความเข้มสีบนผ้า ด้วยเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง(reflectance spectrophotometer) ได้ค่าการสะท้อนแสงที่ 400 – 700 นาโนเมตร คำนวนให้เป็นค่า K/S

(2) วัดค่าความแตกต่างของสี ด้วยเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสง วัดค่า L\*, a\*, b\*

(2) วัดค่าความคงทนต่อการซัก นำผ้าฝ้ายถักที่ผ่านการข้อมมาทดสอบความคงทนต่อการซักตามมาตรฐาน ISO 105-C06: 1994 (E) Color fastness to domestic commercial laundering

### 3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานดังนี้

(1) วิเคราะห์ปริมาณโลหะในผ้าฝ้ายจากค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน(coefficient of variation, %C.V.)

(2) วิเคราะห์ระดับความเข้มสีบนผ้าจากค่าเฉลี่ย

(3) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าจากค่าเฉลี่ย และทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(one - way analysis of variance) โดยการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 เมื่อพบว่าค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่ากลางด้วยวิธีของเชฟเฟ่

(4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะกับค่าความแตกต่างของสี โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson's product moment correlation coefficient)


(5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโลหะ และการลดลงของระดับความเข้มสี หลังการซัก โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson's product moment correlation coefficient)

### 3.3 สถานที่ทดลอง

สาขาวิชาศึกษาและประเมินผล คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ



รูปที่ 3.1 การเตรียมผ้าก่อนข้อม



รูปที่ 3.2 การเตรียมน้ำข้อม



รูปที่ 3.3 การข้อมผ้า

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

#### 4.1 การศึกษาปริมาณโลหะในผ้าฝ้ายถัก

ศึกษาปริมาณโลหะในผ้าฝ้าย ทดลองโดยนำผ้าฝ้ายถักโครงสร้างชิงเก็ตเจอร์ซี่(single jersey) วิเคราะห์ปริมาณโลหะ 4 ชนิด ได้แก่ เหล็ก แมงกานีส แมกนีเซียม และ แคลเซียม ด้วย เครื่องอัตโนมัติแบบชอร์พชั้นสเปคโคราฟ โพรอมิเตอร์ ได้ผลการทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 4.1.1  
ตารางที่ 4.1.1 ชนิด และปริมาณของโลหะในผ้าฝ้าย(มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)

ตำแหน่ง	เหล็ก	แมงกานีส	แมกนีเซียม	แคลเซียม
1	35.3000	1.2000	7.8000	34.7000
2	33.4000	1.2000	5.0000	33.5400
3	36.6000	1.1000	7.1000	35.5500
4	38.7000	1.5000	6.9000	35.7800
5	31.2000	1.5000	5.8000	33.0000
6	38.9000	1.1000	9.4000	34.5900
ค่าเฉลี่ย	35.68	1.27	7.00	34.53
C.V.(%)	8.464126	14.96063	22.00	3.156675

ผลจากตารางที่ 4.1.1 แสดงว่า ในผ้าฝ้ายถักมีการปนเปื้อนของโลหะประเภท เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม และแมงกานีส ในปริมาณ 35.68, 34.60, 7.00 และ 1.27 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม ตามลำดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ D.T. Park., 2005. ซึ่งศึกษาชนิด และปริมาณโลหะ ในฝ้ายดินจากแหล่งแพร่ พบร่วม ฝ้ายดินจากชูคานมี แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ใน ปริมาณ 791.00, 617.00, 89.00 และ 9.00 มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม ตามลำดับ ฝ้ายดินจากโคลัมเบีย มี แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ในปริมาณ 1100.00, 808.00, 252.00 และ 10.00 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ตามลำดับ และฝ้ายดินจากรัสเซียมี แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง ใน ปริมาณ 1888.00, 1055.00, 187.00, 36.00 และ 3.00 มิลลิกรัม ต่อ กิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งการ ปนเปื้อนของโลหะเหล่านี้ เกิดจากฝ้ายดินซับโลหะต่าง ๆ จากดิน ส่งผลให้ผ้าฝ้ายที่ผลิตจากฝ้ายใน แหล่งแพร่ปนเปื้อนโลหะต่างๆ มาก่อน จึงทำให้ผ้าฝ้ายมีคุณภาพที่แตกต่างกัน

#### 4.2 ผลของปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายอัดด้วยสีรีเอ็คทีฟ

นำผ้าฝ้ายตัวอย่างด้วยสีรีเอ็คทีฟด้วยสีน้ำเงิน(Sumifix HF Blue 2R Gran) สีแดง(Sumifix HF Red G Gran) และสีเหลือง(Sumifix HF Yellow 3R Gran) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ด้วยน้ำที่มีปริมาณแคลเซียม 10, 20, 30, 40, 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเทียบกับการย้อมด้วยน้ำประชาจากไออกอน(deionization water) โดยในแต่ละตัวทดลองซ้ำ 5 ครั้ง


##### 4.2.1 ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อระดับความเข้มสี(color yield, K/S) บนผ้า

นำผ้าที่ผ่านการย้อม มาวัดค่าการสะท้อนแสงด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ใช้แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ D65 ซึ่งให้แสงที่มีสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับแสงแดดในตอนกลางวัน ได้ผลรวมระดับความเข้มของสี (color yield, K/S) ตามตารางผนวกที่ 1 ก - 3 ก นำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ย้อมด้วยน้ำข้อมในปริมาณแคลเซียมต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบว่า ปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมต่างกัน ทำให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มของสีบนผ้าต่างกันหรือไม่ ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.2.1 ดังรูปที่ 4.2.1

ตารางที่ 4.2.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ย้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน

ชนิดของสีข้อม	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F
สีน้ำเงิน (Sumifix HF Blue 2R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	7081.703 1102.066 8183.769	6 28 34	1180.284 39.360	29.987*
สีแดง (Sumifix HF Red G Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	8643.029 232.181 8875.210	6 28 34	1440.505 8.292	173.718*
สีเหลือง (Sumifix HF Yellow 3R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	8819.503 344.137 9163.640	6 28 34	1469.917 12.291	119.597*

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



รูปที่ 4.2.1 ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้าที่ข้อมูลด้วยน้ำในปริมาณแคลเซียมต่าง ๆ

ผลจากการที่ 4.2.1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้าที่ข้อมูลด้วยน้ำในปริมาณแคลเซียมต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ ) และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 16ก - 19ก โดยมีผลทดสอบดังนี้

- ผ้าข้อมูลน้ำเงิน และสีแดง ในน้ำข้อมูลที่มีปริมาณแคลเซียม 10.00 และ 20.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้าไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมูลด้วยน้ำประศาจ้าไออกอน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมูลด้วยน้ำประศาจ้าไออกอน อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมูลสีเหลือง พบว่า ทุกปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมูลมีค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมูลด้วยน้ำประศาจ้าไออกอน อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ )

จากการที่ 4.2.1 และผลทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้า จึงกับปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมูล และเขตของสีข้อมูล โดยค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้าในน้ำข้อมูลมีปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมูลเพิ่มขึ้น การข้อมูลด้วยสีแดง ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มน้ำห้าสูงที่สุด รองลงมาเป็นสีเหลือง และสีน้ำเงินตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.2.1 จากผลการทดสอบปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมูลสำหรับการข้อมูลน้ำเงินและสีแดง ควรอยู่ในช่วง 0.00 – 20.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนในการข้อมูลสีเหลืองควรมีปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมูลน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้งานจริง จึงแนะนำว่าการข้อมูลห้าฝ่าย ด้วยสีแอลกอฮอล์ ในทุกเคสด้วยปริมาณแคลเซียมในน้ำได้ไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.2.2 ปริมาณแคลเรียมในน้ำต่อความแตกต่างของสีบันผ้า

การกำหนดมาตรฐานลำดับชั้นสีในปัจจุบันนิยมใช้ระบบ CIE 1976 L\*a\*b (CIELAB) ซึ่งเป็นการกำหนดค่าโคลอเดนเคลื่องสีใน 3 มิติ โดย

L\* ใช้กำหนดค่าความสว่างของสี(lightness) จากค่า +L\* แสดงถึงแสงสีขาว จนไปถึง -L\* แสดงถึงสีดำ

a\* ใช้กำหนดค่าสีแดงหรือสีเขียว a\* เป็นวง หมายถึงวัตถุมีสีออกแดง a\* เป็นวง หมายถึง วัตถุมีสีออกเขียว

b\* ใช้กำหนดสีเหลืองหรือสีน้ำเงิน b\* เป็นวง หมายถึงวัตถุมีสีออกเหลือง b\* เป็นวง หมายถึงวัตถุมีสีออกน้ำเงิน

ในการทดลองนี้วัดความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมค่าวัสดุน้ำเงิน แดง และเหลือง ในน้ำข้อมที่มีปริมาณแคลเรียมต่างกัน โดยนำผ้าที่ผ่านการข้อมมาวัดค่า L\*, a\*, b\* ด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 1x – 3x และนำผลที่ได้มามิคระห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแคลเรียม และค่า L\*, a\*, b\* โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพิร์สัน ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.2.2

ตารางที่ 4.2.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพิร์สัน ระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมค่าวัสดุน้ำข้อมที่มีปริมาณแคลเรียมต่างกัน

ชนิดสี	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคลเรียมในน้ำข้อมกัน	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
สีน้ำเงิน	CIE L	35	-0.971**
	CIE a	35	-0.884**
	CIE b	35	0.833**
สีแดง	CIE L	35	-0.515**
	CIE a	35	-0.339*
	CIE b	35	-0.670**
สีเหลือง	CIE L	35	-0.941**
	CIE a	35	-0.540**
	CIE b	35	-0.622**

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 \*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากการที่ 4.2.2 แสดงว่า เมื่อปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมากขึ้น ทำให้ผ้าข้อมีความแตกต่างของสีต่างกัน ดังนี้

- ผ้ามีความสว่างของสีลดลงอย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )
- ผ้าข้อมีน้ำเงิน มีสีออกไปทางเขียว และเหลืองมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )
- ผ้าข้อมีแดง มีสีออกไปทางเขียวมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ ) และมีสีน้ำเงินมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )
- ผ้าข้อมีเหลืองมีสีออกไปทางเขียว และน้ำเงินมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )

#### 4.2.3 ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความคงทนของผ้าต่อการซัก

ศึกษาความคงทนของสีต่อการซักล้างด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO 105-C06: 1994(E) ได้ผล  
แสดงในตารางผนวกที่ 1 ค น้ำผ้าที่ผ่านการซักล้าง มหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าระดับความ  
เข้มสีที่ลดลง กับปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อม ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.2.3

ตารางที่ 4.2.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพิร์สัน ระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสี หลัง  
การซักของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมในปริมาณแคลเซียมต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคลเซียมในน้ำข้อม กับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
การลดลงของสีน้ำเงินหลังการซัก	7	0.971**
การลดลงของสีแดงหลังการซัก	7	0.864*
การลดลงของสีเหลืองหลังการซัก	7	0.764*

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากการที่ 4.2.3 แสดงว่า ปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ  
ลดลงของระดับความเข้มสีของผ้าภายหลังการซัก กล่าวคือ เมื่อปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมมากขึ้น  
ระดับความเข้มสีหลังการซักจะลดลงมากตามไปด้วย แสดงว่า ปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อมมีผลให้  
ผ้ามีความคงทนของสีต่อการซักลดลง

### 4.3 พอกของปริมาณแมกนีเชียมในน้ำต่อกระบวนการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทีฟ

นำผ้าฝ้ายถักมาข้อมด้วยสีรีแอกทีฟด้วยสีน้ำเงิน(Sumifix HF Blue 2R Gran) สีแดง (Sumifix HF Red G Gran) และสีเหลือง(Sumifix HF Yellow 3R Gran) ที่อุณหภูมิ 70 องศา เชลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ด้วยน้ำที่มีปริมาณ แมกนีเชียม 10, 20, 30, 40, 50 และ 100 มิลลิกรัม ต่อลิตร เปรียบเทียบกับการข้อมด้วยน้ำประชาจากไออกอน ในแต่ละสีทดลองซ้ำ 5 ครั้ง


#### 4.3.1 ปริมาณแมกนีเชียมในน้ำต่อระดับความเข้มสี(color yield, K/S) บนผ้า

นำผ้าที่ผ่านการข้อม มาวัดค่าการสะท้อนแสงด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ค่าพารามิเตอร์ระดับความเข้มสี(color yield, K/S) ตามตาราง ผนวกที่ 4 ก – 6 ก นำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมในปริมาณแมกนีเชียมต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบว่า ปริมาณแมกนีเชียมในน้ำข้อมต่างกัน ทำให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มของสีบนผ้าต่างกันหรือไม่ ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.3.1 และรูปที่ 4.3.1

ตารางที่ 4.3.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมกนีเชียมต่างกัน

ชนิดของสีข้อม	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F
สีน้ำเงิน (Sumifix HF Blue 2R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม	13689.002 619.672	6 28	2281.50 22.131	103.090* 0
	รวม	14308.675	34		
สีแดง (Sumifix HF Red G Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม	5424.484 1087.037	6 28	904.081 38.823	23.287*
	รวม	6511.521	34		
สีเหลือง (Sumifix HF Yellow 3R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม	4442.381 304.217	6 28	740.397 10.865	68.146*
	รวม	4746.599	34		

\*เป็นข้อสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



รูปที่ 4.3.1 ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีบินผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแมกนีเซียมต่าง ๆ

ผลจากตารางที่ 4.3.1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีบินผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแมกนีเซียมต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ ) และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ฟ์ ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 20ก – 23ก โดยมีผลทดสอบดังนี้

- ผ้าข้อมสีน้ำเงิน ในน้ำข้อมที่มีปริมาณแมกนีเซียม 10.00 และ 20.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไออกอน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไออกอน อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีแดง ในน้ำข้อมที่มีปริมาณแมกนีเซียม 10.00, 20.00 และ 30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไออกอน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไออกอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $P<0.05$ )
- ผ้าที่ข้อมสีเหลือง พบร่วมกับปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมมีค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไออกอน อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )

จากตารางที่ 4.3.1 และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ฟ์ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีบินผ้า ขึ้นกับปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อม และเดখของสีข้อม ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีมีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมมากขึ้น สีแดง ให้ค่าเฉลี่ยรับดับความเข้มสีสูงที่สุด รองลงมาเป็นสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.3.1 ซึ่งจากการทดสอบ เมื่อข้อมผ้าฝ้ายถูกดัดแปลงแล้วที่ฟลีน้ำเงิน ความมีปริมาณแมกนีเซียมในน้ำ

ข้อมูลอยู่ในช่วง 0.00 – 20.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และมีปริมาณ 0.00 – 30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อ ข้อมูลด้วยสีแดง และน้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อข้อมูลสีเหลือง ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการ นำไปใช้งานจริง จึงแนะนำว่าการข้อมูลผ้าฝ้ายด้วยสีรีแลคทีฟ ในทุกเช็ดสีควรมีปริมาณแมกนีเซียม ในน้ำไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.3.2 ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อความแตกต่างของสีบนผ้า

วัดความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลด้วย สีน้ำเงิน แดง และเหลือง ในน้ำข้อมูลที่มีปริมาณ แมกนีเซียมต่างกัน โดยนำผ้าที่ผ่านการข้อมูลมาวัดค่า L\*, a\*, b\* ด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลแสดงในตารางผูกที่ 4ฯ – 6ฯ และนำผลที่ได้มารวเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแมกนีเซียมและค่า L\*, a\*, b\* ได้ผลแสดง ในตารางที่ 4.3.2

ตารางที่ 4.3.2 สามประสิทธิ์สัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าความแตกต่างของสี ของผ้าที่ข้อมูลด้วย น้ำข้อมูลที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่างกัน

ชนิดสี	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคดเมียมในน้ำข้อมูลกับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สัมพันธ์
			(r)
สีน้ำเงิน	CIE L	7	-0.866*
	CIE a	7	-0.849**
	CIE b	7	0.895*
สีแดง	CIE L	7	-0.863**
	CIE a	7	-0.297
	CIE b	7	-0.744**
สีเหลือง	CIE L	7	-0.924**
	CIE a	7	0.222
	CIE b	7	0.076

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 \*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.3.2 แสดงว่า เมื่อปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมูลมากขึ้น ทำให้ผ้าข้อมูลมี ความแตกต่างของสีต่างกัน ดังนี้

ผ้ามีความสว่างของสีลดลง อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )

ผ้าข้อมูลสีน้ำเงิน มีสีออกไปทางเขียวมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )

- ผ้าข้อมสีแดง มีสีออกໄไปทางน้ำเงินมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีเหลือง เมื่อน้ำข้อมมีปริมาณแมกนีเซียมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเดลีไม่มีความสัมพันธ์กับทางสถิติ

#### 4.3.3 ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความคงทนของผ้าต่อการซัก

ศึกษาความคงทนของสีต่อการซักด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO 105 - C06 :1994(E) ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 2 ค นำผ้าที่ผ่านการซัก มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าระดับความเข้มสีที่ลดลง กับปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อม ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.3.3

ตารางที่ 4.3.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าการลดลงของระดับความเข้มสี หลัง การซักของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคลเซียมในน้ำข้อม กับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
การลดลงของสีน้ำเงินหลังการซัก	7	0.976**
การลดลงของสีแดงหลังการซัก	7	0.927**
การลดลงของสีเหลืองหลังการซัก	7	0.931**

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.3.3 แสดงว่า ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ การลดลงของระดับความเข้มสีของผ้าภายหลังการซัก กล่าวคือ เมื่อปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมมากขึ้น ระดับความเข้มสีหลังการซักจะลดลงมากตามไปด้วย แสดงว่า ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อมมีผลให้ผ้ามีความคงทนของสีต่อการซักลดลง

#### 4.4 ผลของปริมาณเหล็กในน้ำต่อกระบวนการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ

นำผ้าฝ้ายถักมาข้อมด้วยสีรีแอคทีฟด้วยสีน้ำเงิน(Sumifix HF Blue 2R Gran) สีแดง(Sumifix HF Red G Gran) และสีเหลือง(Sumifix HF Yellow 3R Gran) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ด้วยน้ำที่มีปริมาณเหล็ก 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับการข้อมด้วยน้ำประชาจากไอโอน


##### 4.4.1 ปริมาณเหล็กในน้ำต่อระดับความเข้มของสี(color yield, K/S) บนผ้า

นำผ้าที่ผ่านการข้อม มาวัดค่าการสะท้อนแสงด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400-700 นาโนเมตร ได้ค่าผลรวมระดับความเข้มของสี(color yield, K/S) ตามตารางนحوที่ 7 ก - 9 ก นำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมในปริมาณเหล็กต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบว่าปริมาณเหล็กในน้ำข้อมต่างกัน ทำให้ระดับความเข้มของสีบนผ้าต่างกันหรือไม่ ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.4.1 และรูปที่ 4.4.1

ตารางที่ 4.4.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

ชนิดของสีข้อม	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F
สีน้ำเงิน (Sumifix HF Blue 2R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	4683.909 343.769 5027.678	6 28 34	780.651 12.277	63.584*
สีแดง (Sumifix HF Red G Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	1529.794 172.993 1702.787	6 28 34	254.966 6.178	41.268*
สีเหลือง (Sumifix HF Yellow 3R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	4515.597 300.036 4815.633	6 28 34	752.599 10.716	70.234*

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



รูปที่ 4.4.1 ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณเหล็กต่าง ๆ

ผลจากตารางที่ 4.4.1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณเหล็กต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ ) และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ฟ์ ได้ผลแสดงในตารางผนวก ที่ 24ก – 27ก โดยมีผลทดสอบ ดังนี้

- ผ้าข้อมสีน้ำเงิน ในน้ำข้อมที่มีปริมาณเหล็ก 0.10 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอดิน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอดิน อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีแดง ในน้ำข้อมที่มีปริมาณเหล็ก 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอดิน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอดิน อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีเหลือง พนว่าทุกปริมาณเหล็กในน้ำข้อมมีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอดิน อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.05$ )

จากการที่ 4.4.1 และ ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ฟ์ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าขึ้นกับปริมาณเหล็กในน้ำข้อม และเดดของสีข้อมที่ใช้ โดยค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสี มีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณเหล็กในน้ำข้อมมากขึ้น สีแดงให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีสูงที่สุด รองลงมาเป็นสีเหลือง และสีน้ำเงินตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 4.4.1 ซึ่งจากผลการทดลอง เมื่อข้อมผ้าฝาขถกด้วยสีรีแอคทิฟสีน้ำเงิน ควรมีปริมาณเหล็กในน้ำข้อมอยู่ในช่วง 0.00 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณเหล็ก 0.00 – 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อข้อมด้วย

สีแดง และ 0.00 - 1.50 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อย้อมสีเหลือง ดังนี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานจริง จึงแนะนำว่าการย้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอกทีฟ ในทุกชนิดสี ควรมีปริมาณเหล็กในน้ำไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.4.2 ปริมาณเหล็กในน้ำต่อความแตกต่างของสี

วัดความแตกต่างของสีของผ้าที่ย้อมด้วย สีน้ำเงิน แดง และเหลืองด้วยน้ำย้อมที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน โดยนำผ้าที่ผ่านการย้อม มาวัดค่า L\*, a\*, b\* ด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 7x – 9x และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็ก และค่า L\*, a\*, b\* ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.4.2

ตารางที่ 4.4.2 สามประสิทธิภาพสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าความแตกต่างของสีของผ้า ที่ย้อมด้วยน้ำย้อมที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

ชนิดสี	ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณแคลเซียมในน้ำย้อม	จำนวนข้อมูล (n)	สามประสิทธิภาพสัมพันธ์ (r)
กับ			
สีน้ำเงิน	CIE L	7	-0.878**
	CIE a	7	-0.666**
	CIE b	7	0.677**
สีแดง	CIE L	7	-0.942**
	CIE a	7	0.179
	CIE b	7	0.380*
สีเหลือง	CIE L	7	-0.907**
	CIE a	7	0.263
	CIE b	7	0.582**

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 \*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.4.2 แสดงว่า เมื่อปริมาณเหล็กในน้ำย้อมมากขึ้น ทำให้ผ้าย้อมมีความแตกต่างของสีต่างกัน ดังนี้

- ผ้ามีความสว่างของสีลดลง อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.01$ )
- ผ้าย้อมสีน้ำเงิน มีสีออกໄปทางเขียวมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.01$ )

- ผ้าข้อมือสีแดง มีสีออกไปทางเหลืองมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมือสีเหลือง มีสีออกไปทางเหลืองมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )

#### 4.4.3 ปริมาณเหล็กในน้ำดื่มค่าความคงทนของผ้าต่อการซัก

ศึกษาความคงทนของสีต่อการซักล้างด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO 105-C06 :1994(E) ได้ผลแสดงในตารางหน้าที่ 3ด โดยน้ำดื่มที่ผ่านการซัก มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับความเข้มสีที่ลดลง กับปริมาณเหล็กในน้ำข้อม ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.4.3

ตารางที่ 4.4.3 ถัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าการลดลง ของระดับความเข้มสี หลัง การซักของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคลเซียมในน้ำข้อม กับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
การลดลงของสีนำเงินหลังการซัก	7	0.806*
การลดลงของสีแดงหลังการซัก	7	0.894**
การลดลงของสีเหลืองหลังการซัก	7	0.908**

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.4.3 แสดงว่า ปริมาณเหล็กในน้ำข้อม มีความสัมพันธ์โดยตรง กับการลดลงของระดับความเข้มสีของผ้าภายหลังการซัก กล่าวคือ เมื่อปริมาณเหล็กในน้ำข้อมมากขึ้น ระดับความเข้มสีหลังการซักจะลดลงมากตามไปด้วย แสดงว่า ปริมาณเหล็กในน้ำข้อมมีผลให้ผ้ามีความคงทนของสีต่อการซักลดลง

#### 4.5 ผลของปริมาณแมงกานีสในน้ำท่อระบายน้ำที่ถูกดัดแปลงด้วยสารเคมี

นำผ้าฝ้ายถักมาข้อมด้วยสารเคมีที่ฟ้าด้วยสีน้ำเงิน(Sumifix HF Blue 2R Gran) สีแดง(Sumifix HF Red G Gran) และสีเหลือง(Sumifix HF Yellow 3R Gran) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ด้วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีส 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับการข้อมด้วยน้ำประจุจากไออกอน โดยแต่ละสีทดลองซ้ำ 5 ครั้ง


##### 4.5.1 ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อระดับความเข้มสี(color yield, K/S) บนผ้า

นำผ้าที่ผ่านการข้อม มาวัดค่าการสะท้อนแสงด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลรวมระดับความเข้มสี(color yield, K/S) ตามตาราง ผนวกที่ 10ก – 12ก นำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่าง ๆ น้ำวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบ ว่าปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมด่างกันมีผลทำให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มของสีบนผ้าด่างกันหรือไม่ ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.5.1 และรูปที่ 4.5.1

ตารางที่ 4.5.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน

ชนิดของสีย้อม	แหล่งความแปรปรวน	SS	df	MS	F
สีน้ำเงิน (Sumifix HF Blue 2R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	753.308 1416.597 2169.905	6 28 34	125.551 50.593	2.482*
สีแดง (Sumifix HF Red G Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	7311.094 191.777 7502.871	6 28 34	1218.516 6.849	177.907*
สีเหลือง (Sumifix HF Yellow 3R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	1937.092 192.946 2130.037	6 28 34	322.849 6.891	46.851*

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



รูปที่ 4.5.1 ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าที่ข้อมด้วยน้ำในปริมาณแมงกานีสต่างๆ

ผลจากตารางที่ 4.5.1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสี บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ ) และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ฟ์ ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 28ก - 31ก โดยมีผลทดสอบดังนี้

- ผ้าข้อมสีน้ำเงิน ในน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีส 0.10 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอน อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีแดง ในน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีส 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอน อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )
- ผ้าข้อมสีเหลือง พบร่วมกับปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมมีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วยน้ำปราศจากไอโอน อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )

จากการที่ 4.5.1 และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่วิธีของเชฟเฟ่ฟ์ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้า ขึ้นกับปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อม และเนดของสีข้อม โดยค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีนีแนวนอนมีลดลง เมื่อปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมเพิ่มขึ้น สีแดงให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีสูงที่สุด ส่วนสีน้ำเงิน และสีเหลืองให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.5.1 ซึ่งจากผลการทดสอบ เมื่อข้อมผ้าฝ่ายถักด้วยสีรีเอทีฟสีน้ำเงิน ความมีปริมาณ

แมงกานีสในน้ำข้อมอยู่ในช่วง 0.00 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร มีปริมาณแมงกานีส 0.00 – 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อข้อมด้วยสีแดง และ ปริมาณแมงกานีสน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อข้อมด้วยสีเหลือง ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานจริง จึงแนะนำว่าการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ ในทุกเช็ดสี ควรมีปริมาณแมงกานีสในน้ำไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.5.2 ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อความแตกต่างของสี

วัดความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมด้วย สีน้ำเงิน แดง และเหลือง ด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน โดยนำผ้าที่ผ่านการข้อมมาวัดค่า L\*, a\*, b\* ด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 10x - 12x นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณแมงกานีส และค่า L\*, a\*, b\* ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.5.2

ตารางที่ 4.5.2 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าความแตกต่างของสี ของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน

ชนิดสี	ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แมงกานีสในน้ำข้อมกับ	จำนวนข้อมูล (n)	จำนวนข้อมูล	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
สีน้ำเงิน	CIE L	7		-0.908**
	CIE a	7		-0.450
	CIE b	7		0.620**
สีแดง	CIE L	7		-0.868**
	CIE a	7		-0.776*
	CIE b	7		0.280
สีเหลือง	CIE L	7		-0.784**
	CIE a	7		-0.261
	CIE b	7		-0.177

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 \*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.5.2 แสดงว่า เมื่อน้ำข้อมมีปริมาณแมงกานีสเข้ม ทำให้ข้อม มีความแตกต่างของสีต่างกัน ดังนี้

- ผ้ามีความสว่างของสีลดลง อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )
- ผ้าข้อมสีน้ำเงิน มีสีออกไปทางเหลืองมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )

ผ้าข้อมสีแดง มีสีออกไปทางเขียวมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ ( $P<0.05$ )

ผ้าข้อมสีเหลือง เมื่อนำข้อมนีปริมาณแมงกานีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสีไม่มีความสัมพันธ์กับทางสถิติ

#### 4.5.3 ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อค่าความคงทนของผ้าต่อการซัก

ศึกษาความคงทนของสีต่อการซักล้าง ด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO 105-C06 :1994(E) ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 4 ค น้ำผ้าที่ผ่านการซัก มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าระดับความเข้มสีที่ลดลง กับปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อม ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.5.3

ตารางที่ 4.5.3 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพิร์สัน ระหว่างค่าการลดลง ของระดับความเข้มสี หลังการซักของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แมงกานีสในน้ำข้อม กับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
การลดลงของสีนำเงินหลังการซัก	7	0.889**
การลดลงของสีแดงหลังการซัก	7	0.961**
การลดลงของสีเหลืองหลังการซัก	7	0.863*

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.5.3 แสดงว่า ปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมมีความสัมพันธ์โดยตรง กับการลดลงของระดับความเข้มสีของผ้า白衣หลังการซัก กล่าวคือ เมื่อปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมมากขึ้น ระดับความเข้มสีหลังการซักจะลดลงมากตามไปด้วย แสดงว่า ปริมาณแมงกานีสในน้ำข้อมมีผลให้ผ้ามีความคงทนของสีต่อการซักลดลง

#### 4.6 ผลของปริมาณทองแดงในน้ำต่อกระบวนการฟอกผ้าฝ่ายถักด้วยสีรีแอคทีฟ

นำผ้าฝ่ายถักมาข้อมด้วยสีรีแอคทีฟด้วยสีน้ำเงิน(Sumifix HF Blue 2R Gran) สีแดง(Sumifix HF Red G Gran) และสีเหลือง(Sumifix HF Yellow 3R Gran) ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ด้วยน้ำที่มีปริมาณทองแดง 0.1, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อยังเทียบกับการข้อมด้วยน้ำประสาจากโอ่อน โดยแต่ละสีทดลองซ้ำ 5 ครั้ง


##### 4.6.1 ปริมาณทองแดงในน้ำต่อระดับความเข้มสี(color yield, K/S) บนผ้า

นำผ้าที่ผ่านการข้อม มาวัดค่าการสะท้อนแสงด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร ได้ผลรวมระดับความเข้มสี(color yield, K/S) ตามตาราง ผนวกที่ 13ก – 15ก นำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วย น้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดงต่าง ๆ มาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เพื่อทดสอบว่า ปริมาณทองแดงในน้ำข้อมต่างกัน มีผลทำให้ระดับความเข้มของสีบนผ้าต่างกันหรือไม่ ได้ผลแสดงในตารางที่ 4.6.1 และรูปที่ 4.6.1

ตารางที่ 4.6.1 การทดสอบระดับความเข้มสีบนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน

ชนิดของสีข้อม	แหล่งความ แปรปรวน	SS	df	MS	F
สีน้ำเงิน (Sumifix HF Blue 2R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	2623.284 337.979 2961.263	6 28 34	437.214 12.071	36.211*
สีแดง (Sumifix HF Red G Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	11173.794 238.450 11412.244	6 28 34	1862.299 8.516	218.680*
สีเหลือง (Sumifix HF Yellow 3R Gran)	ระหว่างกลุ่ม ภายในกลุ่ม รวม	1096.802 436.626 1533.428	6 28 34	182.800 15.594	11.723*

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



รูปที่ 4.6.1 ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าที่ข้อมด้วนน้ำในปริมาณทองแดงต่าง ๆ

ผลจากตารางที่ 4.6.1 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้าที่ข้อมด้วนน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ( $P < 0.05$ ) และจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 32 ก- 35 ก โดยมีผลทดสอบดังนี้

- ผ้าข้อมสีน้ำเงิน ในน้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดง 0.10 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับผ้าที่ข้อมด้วนน้ำปราศจากไอออนส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วนน้ำปราศจากไอออนอย่างมีนัยสำคัญ ( $P < 0.05$ )
- ผ้าข้อมสีแดง และสีเหลือง ในน้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดง 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับจากผ้าที่ข้อมด้วนน้ำปราศจากไอออน ส่วนปริมาณอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีแตกต่างจากผ้าที่ข้อมด้วนน้ำปราศจากไอออนอย่างมีนัยสำคัญ ( $P < 0.05$ )

จากตารางที่ 4.6.1 และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ แสดงว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีบันผ้า ขึ้นกับปริมาณทองแดงในน้ำข้อม และแนวของสีข้อม โดยค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีมีแนวโน้มลดลง เมื่อปริมาณทองแดงในน้ำข้อมเพิ่มขึ้น สีแดงให้ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีสูงที่สุด แต่เมื่อปริมาณทองแดงในน้ำเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มสีในแต่ละแนวมีค่าใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 4.6.1 ซึ่งจากการทดสอบ เมื่อข้อมผ้าฝ่ายถักด้วยสีเหลือที่พสีน้ำเงิน ควรมีปริมาณทองแดงในน้ำข้อมอยู่ในช่วง 0.00 – 0.50 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณแมงกานีสน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อข้อมด้วยสีแดงและสีเหลือง ดังนั้นเพื่อความสะดวกใน

การใช้งาน จึงแนะนำว่าในการข้อมูลสีผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีวีแอคทิฟ ควรมีปริมาณทองแดงในน้ำไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 4.6.2 ปริมาณทองแดงในน้ำต่อความแตกต่างของสี

วัดความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลด้วย สีน้ำเงิน แดง และเหลือง ด้วยน้ำข้อมูลที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน โดยนำผ้าที่ผ่านการข้อมูลมาวัดค่า L\*, a\*, b\* ด้วยเครื่อง reflectance spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 400 - 700 นาโนเมตร ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 13x - 15x นำผลที่ได้มามีเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทองแดงและค่า L\*, a\*, b\* ได้ผลตารางที่ 4.6.2 ตารางที่ 4.6.2 สมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ระหว่างค่าความแตกต่างของสี ของผ้า ที่ข้อมูลด้วยน้ำข้อมูลที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน

ชนิดสี	ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณแคลอร์เชียมในน้ำข้อมูล	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
			กับ
สีน้ำเงิน	CIE L	7	-0.798**
	CIE a	7	0.127
	CIE b	7	0.150
สีแดง	CIE L	7	-0.846**
	CIE a	7	-0.988**
	CIE b	7	-0.854**
สีเหลือง	CIE L	7	-0.895**
	CIE a	7	-0.100
	CIE b	7	0.312

\*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.6.2 แสดงว่า เมื่อน้ำข้อมูลมีปริมาณทองแดงมากขึ้น ทำให้ผ้าข้อมูลมีความแตกต่างของสีต่างกัน ดังนี้

- ผ้ามีความส่วนของสีลดลง อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )
- ผ้าข้อมูลสีน้ำเงิน และสีเหลือง ในน้ำข้อมูลที่มีปริมาณทองแดงมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเฉดสีไม่มีความสัมพันธ์กับทางสถิติ
- ผ้าข้อมูลสีแดง มีสีออกไปทางน้ำเงิน และเขียวมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ( $P<0.01$ )

#### 4.6.3 ปริมาณทองแดงในน้ำดื่มค่าความคงทนของผ้าต่อการซัก

ศึกษาความคงทนของสีต่อการซักล้างด้วยวิธีตามมาตรฐาน ISO 105 - C06 :1994(E) ได้ผลแสดงในตารางผนวกที่ 5 ค น้ำผ้าที่ผ่านการซัก น้ำวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับความเข้มสีที่ลดลง กับปริมาณทองแดงในน้ำข้อมูลแสดงในตารางที่ 4.6.3

ตารางที่ 4.6.3 ตัวอย่างค่าการลดลงของ ระดับความเข้มสี หลังการซักของผ้าที่ข้อมูลด้านล่างนี้ข้อมูลที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ แคลเซียมในน้ำข้อมูล กับ	จำนวนข้อมูล (n)	สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r)
การลดลงของสีน้ำเงินหลังการซัก	7	0.731
การลดลงของสีแดงหลังการซัก	7	0.978**
การลดลงของสีเหลืองหลังการซัก	7	0.775*

\*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 \*\* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลจากตารางที่ 4.6.3 แสดงว่า ปริมาณทองแดงในน้ำข้อมูล มีความสัมพันธ์โดยตรง กับการลดลงของระดับความเข้มสีของผ้าภายหลังการซัก กล่าวคือ เมื่อปริมาณทองแดงในน้ำข้อมูลมากขึ้น ระดับความเข้มสีหลังการซักจะลดลงมากตามไปด้วย แสดงว่า ปริมาณทองแดงในน้ำข้อมูลให้ผ้า มีความคงทนของสีต่อการซักลดลง

## บทที่ 5


### สรุปผลการทดลอง

#### 5.1 ชนิดและปริมาณโลหะในผ้าฝ้ายถัก

ผ้าฝ้ายถัก ที่ผลิตจากเส้นใยฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ มีการปนเปื้อนของเหล็ก แมงกานีส แกลเดียม และแมกนีเซียม ตามธรรมชาติ เนื่องจากการคุคชับโลหะเหล่านี้จากดิน โดยในเส้นใยฝ้ายที่นำมาทดสอบมีการปนเปื้อนของ เหล็ก แกลเดียม เมกานีเซียม และแมงกานีส ในปริมาณ 35.68, 34.60, 7.00 และ 1.27 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ทำให้ผ้าฝ้ายที่ใช้ฝ้ายจากแหล่งต่างกัน มีสมบัติต่างกันด้วย ซึ่ง D.T. Parkers, 2005. รายงานว่าการปนเปื้อนของโลหะในผ้าฝ้ายเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีเยคทิฟ


#### 5.2 ผลของโลหะในน้ำต่อคุณภาพการข้อมผ้าฝ้ายถักด้วยสีรีเยคทิฟ

ในการกระบวนการข้อมปัญหาหลักที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ เช่น เนคตี ความไม่แน่นอนของสี และความคงทนของสีต่อภาวะต่าง ๆ ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า จึงมีการพัฒนาสีขึ้น ที่สามารถยึดติดกับเส้นใยได้ดี ในการทดสอบนี้ สีรีเยคทิฟที่นำมาทดสอบ เป็นสี Sumifix HF ของ บริษัทซูมิโน ซึ่งเป็นสีที่พัฒนาขึ้นให้มีกุลุ่มทำปฏิกิริยาหลายกุลุ่ม (multifunctional reactive dyes) ประกอบด้วยกุลุ่มไวนิลชัลฟอน(vinyl sulphone) และกุลุ่มโนโนคลอโรไตรีซีน(monochlorotriazine) ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยาเกิดเป็นพันธะทางเคมี กับเส้นใยทั้งแบบปฏิกิริยาการเติม(addition reaction) และปฏิกิริยาแทนที่(substitution reaction) ดังแสดงในรูปที่ 5.1 และ 5.2



รูปที่ 5.1 ปฏิกิริยาการเติม(addition reaction) ระหว่างกลุ่มไวนิลชั้นฟอง ของสีรีแอคทีฟกับกลุ่มไฮดรอกซิลของเส้นใยเซลลูโลส

ที่มา : M. Clark., 2005.



รูปที่ 5.2 ปฏิกิริยาการแทนที่(substitution reaction) ระหว่างกลุ่มไนโตรคลอโรไนโตรเรชินของสีรีแอคทีฟกับกลุ่มไฮดรอกซิลของเส้นใยเซลลูโลส

ที่มา : M. Clark., 2005.

จากการที่สีรีแอคทีฟ มีกลุ่มทำปฏิกิริยาหลายกลุ่ม ทำให้เพิ่มความสามารถของสี ในการทำปฏิกิริยาบนเส้นใย สีติดกับเส้นใยได้ดีขึ้น มีสีติดก้างในน้ำทึบลดลง ใช้สารเคมีช่วยข้อมต่าง ๆ ลดลง ศีข้อมที่ได้มีความคงทนในภาวะต่าง ๆ และให้ผลการผลิตซ้ำที่เหมือนเดิม(F. Douthwaite, 2007) อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลอง พบว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่กำหนดคุณภาพการย้อม ผ้าฝ้ายอัดด้วยสีรีแอคทีฟ แม้ว่าจะเลือกใช้สีที่มีคุณภาพดี แต่หากันที่ทึบนำาข้อมีคุณภาพไม่เหมาะสม มีการบ่นเบื้องของโลหะประภาก เหล็ก แมงกานีส ทองแดง แคลเซียม และแมกนีเซียม จะมีผลกระทบต่อคุณภาพของการย้อม ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

(1) ผ้าข้อมีระดับความเข้มสี ลดลง สาเหตุอาจเกิดจาก การเกิดสารประกอบเชิงช้อนระหว่างส่วนโครงสร้างของโคลโนมฟอร์(chromophore) ของโนเมเลกุลสีข้อม กับ ไออ่อนของโลหะทำให้สีข้อม ตกตะกอน ปริมาณของสีที่ไปทำปฏิกิริยาบันสีน้ำในลดลง ทำให้ระดับความเข้มสีน้ำผ้าลดลง นอกจากราช D.T. Parker., 2005 พนวจตะกอนของสี ทำให้เกิดรอบปี่อนบนผ้า และเครื่องจักรซึ่งกำจัดออกได้มาก และทำให้สีน้ำเปลี่ยนสีในการข้อมมากขึ้น

(2) ผ้าข้อมีสีทึมลง สีเดิดเพี้ยนไปตามชนิดของโลหะ และปริมาณของโลหะเนื่องจากโครงสร้างส่วนโคลโนมฟอร์ ซึ่งเป็นหมู่ที่สามารถดูดกลืนแสงในช่วงที่มองเห็นได้ทำให้เห็นเป็นสีต่าง ๆ เมื่อเกิดปฏิกิริยาบันโลหะต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของโนเมเลกุลสี ทำให้ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงขึ้น – ต่ำลง หรือปริมาณการดูดกลืนเปลี่ยนไปทำให้สีข้อมที่ปรากฏ ไม่ตรงกับความต้องการ

(3) ความคงทนของสีต่อการซักต่ำลง ซึ่งอาจเกิดจากโนเมเลกุลของสีข้อมเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ แล้วเกิดเป็นตะกอน ตะกอนเหล่านี้ มีขนาดเล็ก และปะปี่อนอยู่ที่ผิวของผ้า อาจทำให้ความแข็งแรงของพันธะเคมีระหว่างโนเมเลกุลสีกับสีน้ำในลดลง มีผลให้ความคงทนของสีต่อสภาพต่าง ๆ ลดลง

### 5.3 ปริมาณของโลหะในน้ำที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการย้อมผ้าฝ้ายถัก

ในการย้อมผ้าฝ้ายถัก เพื่อให้ได้คุณภาพการย้อมที่ดี ได้สีตรงตามความต้องการ มีความสม่ำเสมอ สามารถย้อมช้ำได้สีที่เหมือนเดิม และผ้าข้อมที่ได้มีความคงทน จำเป็นต้องการควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสม และคงที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตลอดเวลา โดยปริมาณแอดเจียน และแมกนีเซียม ในน้ำ ควรต่ำกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณเหล็ก แมงกานีส ทองแดง ควรต่ำกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

#### 5.4 ตัวแปรอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกุณภาพการข้อม

การข้อมที่ให้ได้กุณภาพที่ดี นอกจากขึ้นกับกุณภาพของผ้า ชนิดเสื้อ คุณภาพน้ำ ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องระวัง ได้แก่

- ขั้นตอนการข้อม ลำดับ และ อัตราในการเติมน้ำ และสารเคมี
- ปริมาณน้ำที่ใช้
- พีออยด์ของผ้า
- อุณหภูมิ เวลา และอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ (temperature profile)
- และอื่นๆ เช่น ความถ่วงจำเพาะ

#### 5.5 ข้อเสนอแนะ

ศึกษาคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการข้อม ของเส้นใยอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเส้นที่นิยมใช้ในกลุ่มหัดกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน เพื่อลดการข้อมช้า และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถสร้างผลประโยชน์ สร้างรายได้ รักษาความมั่นคงของสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนรักษาดินทุนทางสิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยไม่มีผลกระทบทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

## เอกสารอ้างอิง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2542. คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัย. สำนักงานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โรงงาน.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. 2547. คู่มือเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรเชสคัลเลอร์ ดีไซน์ แอนด์ พรินติ้ง.

เกย์น พิพัฒน์ปัญญาณุกูล. 2537. การควบคุมคุณภาพงานเครื่องสิ่งทอเพื่อการย้อม พิมพ์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ประชาชน.

ณรงค์ วุทธิเสถียร. 2540. การปรับสภาพน้ำใช้อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: สมาคมเทคโนโลยีไทย ญี่ปุ่น.

มนัสิน ตันตระเวศม์. 2541. คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

C. B. Smith. 2003. **Identification and Reduction of Pollution Sources in Textile Wet Processing.** Department of Textile Chemistry. North Carolina State University.

C.N. Sawer., P.L. McCarty., and G.F. Perkin. 2003. **Chemistry for environmental engineering and science.** 5<sup>th</sup>. U.S.A.: Mc Graw-Hill.

D.T. Parkers. 2005. **Critical Success Factors in Improving Dyehouse Productivity. Dye house solution International.** Conference, Istanbul May 2005.

F. Douthwaite. 2007. **Sumifix HF : A Novel Series of Reactive Dyes.** [http://www.sumitomo-chemical.be/bu/dyestuffs\\_hf.htm](http://www.sumitomo-chemical.be/bu/dyestuffs_hf.htm) July 15, 2007.

J.E. Mock., and H.T. Jennings. 1996. **Water Quality and Laundry Problem.** North Carolina Extension Service. <http://www.bae.ncsu.edu>.

J.N. Eetters and M.D. Hurwitz. 1986. Opaque Reflectance of Translucent Fabric. **Textile Chemist and Colorist.** 18(6): 19-26.

J. Shore. 1995. **Cellulosic Dyeing.** Oxford: The Alden Press.

Jr., F. W. Billmeyer, and M. Saltzman. 1981. **Principles of Color Technology.** 2nd Edition. New York: Wiley.

- J.W. Rucker., and C.B. Smith. 1995. **Trouble Shooting in Preparation Asystematic Approach.** Textile Chemistry Department. North Carolina State University, Raleigh, North Carolina.
- K. Hunger. 2003. **Industrial Dyes: Chemistry, Properties, Applications.** Germany:Wiley-VCH Verlag GMb & Co.
- K.W. Yueng., and S.M. Shang. 1999. The Influence of metal ions on the Aggregation and Hydrophobicity of Dyes in Solutions. **Coloration Technology.** 115(7-8): 228-232.
- M. Clark. 2005. **Reactive Dyes: Improve Dye Practices in the Textile Sector.** Department of Colour Chemistry. University of Leeds, Leeds, UK
- N.Manivasakam. 1995. **Water used in textile processing.** Coimbature: Scroll EPD.  
[www.ncsu.edu/scivis/index.htm](http://www.ncsu.edu/scivis/index.htm). **Color Principle-Hue, Saturation, and Value.** July 1, 2007.  
<http://personales.upv.es/> . July 1, 2007.

ภาคผนวก ก

ตารางที่ 1 ก ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	144.88	142.04	149.83	150.08	145.49
10	133.14	136.45	142.26	142.80	138.43
20	128.13	125.27	131.16	148.28	138.57
30	125.22	121.29	114.77	136.08	133.12
40	120.78	126.58	137.60	131.59	130.45
50	130.99	120.49	132.78	120.46	130.45
100	100.36	94.20	94.10	100.64	99.16

ตารางที่ 2 ก ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Red G Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	170.81	173.81	167.58	168.89	165.14
10	165.08	166.01	168.19	169.48	165.43
20	166.69	166.74	162.34	163.51	163.29
30	161.50	162.20	161.46	159.32	161.78
40	143.71	143.40	136.47	142.02	143.97
50	135.23	132.52	130.39	133.68	132.23
100	122.90	131.12	132.17	135.89	126.92

ตารางที่ 3 ก ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	148.22	151.33	158.21	154.91	152.70
10	126.58	126.28	128.09	128.24	114.81
20	125.59	126.42	121.24	127.32	132.91
30	120.67	122.53	118.07	123.66	122.00
40	126.96	121.78	120.63	128.73	121.90
50	119.59	121.68	120.05	122.74	123.77
100	93.84	92.25	93.83	94.19	95.99

ตารางที่ 4ก ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบนผ้าเมื่อข้อมตัวบลูซีรีแอดก็ทีพ (Sumifix HF Blue 2R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	144.88	142.04	149.83	150.08	145.49
10	150.57	146.15	136.65	138.99	143.59
20	141.06	140.10	134.04	133.98	130.87
30	120.58	128.77	124.56	120.64	119.36
40	115.11	109.99	108.27	104.55	104.50
50	97.39	97.19	93.88	100.32	100.46
100	93.84	93.01	84.58	101.75	101.73

ตารางที่ 5ก ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบนผ้าเมื่อข้อมตัวบลูซีรีแอดก็ทีพ (Sumifix HF Red G Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	170.81	173.81	167.58	169.89	165.14
10	169.99	166.01	168.19	169.48	165.43
20	166.69	142.43	159.26	161.88	163.24
30	158.28	149.68	158.22	145.85	162.79
40	160.31	158.71	156.12	144.06	161.62
50	144.95	149.35	154.15	160.63	161.01
100	121.81	127.02	129.27	132.54	132.17

ตารางที่ 6ก ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความเข้มสีบนผ้าเมื่อข้อมตัวบลูซีรีแอดก็ทีพ (Sumifix HF Yellow 3R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	148.22	151.33	158.21	154.91	152.70
10	141.09	139.31	141.33	138.68	146.28
20	142.20	149.99	141.24	143.60	143.11
30	137.57	137.66	138.23	144.16	136.43
40	129.61	136.01	133.49	138.05	137.81
50	122.89	127.72	125.88	125.04	122.26
100	117.67	112.53	118.07	113.66	122.00

ตารางที่ 7ก ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อขึ้นด้วยสารเอดกทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	144.88	142.04	149.83	150.08	145.49
0.1	149.44	151.15	149.82	143.45	147.69
0.5	137.56	139.12	139.54	149.54	144.43
1.0	139.48	134.33	130.56	130.21	130.81
1.5	132.38	129.81	132.92	126.07	130.19
2.0	128.31	126.65	120.03	124.83	121.26
5.0	118.14	112.83	113.06	113.63	112.14

ตารางที่ 8ก ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อขึ้นด้วยสารเอดกทีฟ (Sumifix HF Red G Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	170.81	173.81	167.58	169.89	165.14
0.1	168.59	166.01	168.19	169.48	165.43
0.5	156.69	155.14	153.30	159.82	158.13
1.0	156.73	159.73	153.88	152.94	152.33
1.5	151.20	151.91	155.98	158.64	155.95
2.0	153.98	152.01	156.43	154.84	156.59
5.0	150.17	151.27	150.72	150.11	151.04

ตารางที่ 9ก ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อขึ้นด้วยสารเอดกทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	148.22	151.33	158.21	154.91	152.70
0.1	150.70	149.80	150.62	148.16	152.38
0.5	148.98	152.90	145.92	142.94	147.77
1.0	148.64	148.60	151.23	146.03	141.79
1.5	148.02	153.13	147.69	146.27	144.63
2.0	143.42	149.10	141.84	144.46	143.46
5.0	117.67	112.53	118.07	113.66	122.00

ตารางที่ 10 ก ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยี่ห้อซูมิfix HF Blue 2R Gran

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	144.88	142.04	149.83	150.08	145.49
0.1	141.96	140.01	138.51	149.33	150.25
0.5	133.51	140.01	160.46	149.29	131.79
1.0	135.96	139.19	133.81	149.60	130.06
1.5	132.96	139.18	133.46	148.76	127.93
2.0	127.77	143.91	133.69	130.86	131.50
5.0	132.02	131.97	134.23	134.81	141.21

ตารางที่ 11 ก ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยี่ห้อซูมิfix HF Red G Gran

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	170.81	173.81	167.58	169.89	165.14
0.1	164.92	166.01	168.19	169.48	165.43
0.5	156.69	159.37	157.60	153.47	156.64
1.0	150.22	151.36	155.16	150.90	156.24
1.5	143.84	148.02	145.46	140.96	143.06
2.0	142.72	145.54	146.03	146.00	144.72
5.0	123.84	129.13	120.50	120.54	123.47

ตารางที่ 12 ก ปริมาณแมงกานีสในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อข้อมตัวยี่ห้อซูมิfix HF Yellow 3R Gran

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการข้อม				
	1	2	3	4	5
0	148.22	151.33	158.21	154.91	152.70
0.1	139.80	141.24	138.25	133.80	143.09
0.5	139.20	135.58	135.13	137.36	138.58
1.0	135.42	136.01	139.07	136.52	139.97
1.5	135.04	137.18	138.75	134.92	134.64
2.0	136.24	137.96	135.24	135.37	131.22
5.0	128.03	128.30	123.49	125.80	123.81

ตารางที่ 13ก ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อย้อมด้วยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	144.88	142.04	149.83	150.08	145.49
0.1	144.74	140.57	140.78	138.48	140.95
0.5	139.24	136.39	135.54	140.11	139.44
1.0	131.79	131.17	127.89	126.20	128.19
1.5	129.81	130.92	123.00	122.10	125.38
2.0	123.50	120.50	121.60	126.42	120.00
5.0	121.51	120.63	119.08	133.85	125.30

ตารางที่ 14ก ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อย้อมด้วยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Red G Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	170.81	173.81	167.58	169.89	165.14
0.1	162.70	166.01	168.19	169.48	165.43
0.5	156.69	150.74	151.61	154.71	156.40
1.0	144.87	144.16	141.31	137.81	144.78
1.5	140.61	135.02	142.06	143.76	140.50
2.0	122.54	121.65	127.68	123.39	122.34
5.0	121.96	120.26	115.17	122.07	121.93

ตารางที่ 15ก ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความเข้มสีบันผ้าเมื่อย้อมด้วยสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran)

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	จำนวนครั้งของการย้อม				
	1	2	3	4	5
0	148.22	151.33	158.21	154.91	152.70
0.1	143.23	146.20	145.39	148.95	137.35
0.5	134.45	134.55	140.46	139.77	141.78
1.0	142.77	143.02	142.05	143.60	130.98
1.5	141.26	139.55	145.42	144.74	137.45
2.0	137.68	145.83	140.16	137.64	133.56
5.0	136.79	133.51	133.19	131.39	134.00

**ตารางที่ 16ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีดอคทีพ (Sumifix HF Blue 2R Gran) บนผ้าที่ข้อมคัวหน้าที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน**

	0.00(mg/l) (146.464)	10.00(mg/l) (138.616)	20.00(mg/l) (134.282)	40.00(mg/l) (129.400)	50.00(mg/l) (127.034)	30.00(mg/l) (126.096)	100.00(mg/l) (128.512)
0.00 (mg/l) (146.464)	-	7.848	12.812	17.064*	19.430*	20.368*	48.772*
10.00(mg/l) (138.616)	-	-	4.334	9.216	11.582	12.520	40.924*
20.00(mg/l) (134.282)	-	-	-	4.882	7.248	8.186	36.590*
40.00(mg/l) (129.400)	-	-	-	-	2.366	3.304	31.708*
50.00(mg/l) (127.034)	-	-	-	-	-	0.938	29.342*
30.00(mg/l) (126.096)	-	-	-	-	-	-	28.404*
100.00(mg/l) (128.512)	-	-	-	-	-	-	-

**ตารางที่ 17ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีดอคทีพ (Sumifix HF Red G Gran) บนผ้าที่ข้อมคัวหน้าที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน**

	0.00(mg/l) (169.446)	10.00(mg/l) (166.838)	20.00(mg/l) (164.514)	30.00(mg/l) (161.252)	40.00(mg/l) (141.914)	50.00(mg/l) (132.810)	100.00(mg/l) (129.800)
0.00(mg/l) (169.446)	-	2.608	4.932	8.194*	27.532*	36.636*	39.646*
10.00(mg/l) (166.838)	-	-	2.324	5.586	24.924*	34.028*	37.038*
20.00(mg/l) (164.514)	-	-	-	3.262	22.600*	31.704*	34.714*
30.00(mg/l) (161.252)	-	-	-	-	19.338*	28.442*	31.452*
40.00(mg/l) (141.914)	-	-	-	-	-	9.104*	12.114*
50.00(mg/l) (132.810)	-	-	-	-	-	-	3.0100
100.00(mg/l) (129.800)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 18ก การเบริชบันสีขึ้นความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีร์อคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแคลเซียมต่างกัน

	0.00(mg/l) (153.074)	20.00(mg/l) (126.696)	10.00(mg/l) (124.800)	40.00(mg/l) (124.000)	50.00(mg/l) (121.5666)	30.00(mg/l) (121.386)	100.00(mg/l) (94.020)
0.00(mg/l) (153.074)	-	26.378*	28.274*	29.074*	31.508*	31.688*	59.054*
20.00(mg/l) (126.696)	-	-	1.896	2.696	5.130	5.310	32.676*
10.00(mg/l) (124.800)	-	-	-	0.800	3.234	3.414	30.780*
40.00(mg/l) (124.000)	-	-	-	-	2.434	2.614	29.980*
50.00(mg/l) (121.5666)	-	-	-	-	-	0.180	27.546*
30.00(mg/l) (121.386)	-	-	-	-	-	-	27.366*
100.00(mg/l) (94.020)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 19ก ความเข้มเนลลี่สีของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแคลเซียมต่างๆ

ปริมาณแคลเซียมในน้ำข้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ชนิดของสีข้อม		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	146.46	169.45	153.07
10.00	138.62	166.84	124.80
20.00	134.28	164.51	126.70
30.00	126.10	161.25	121.39
40.00	129.40	141.91	124.00
50.00	127.03	132.81	121.57
100.00	97.69	129.80	94.02

**ตารางที่ 20ก การเบร์ยนที่ขับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแอกนีเชิญต่างกัน**

	0.00(mg/l) (146.464)	10.00(mg/l) (143.190)	20.00(mg/l) (136.010)	30.00(mg/l) (122.782)	40.00(mg/l) (108.484)	50.00(mg/l) (97.848)	100.00(mg/l) (94.982)
0.00(mg/l) (146.464)	-	3.274	10.454	23.682*	37.980*	48.616*	51.482*
10.00(mg/l) (143.190)	-	-	7.180	20.408*	34.706*	45.342*	48.208*
20.00(mg/l) (136.010)	-	-	-	13.228*	27.526*	38.162*	41.028*
30.00(mg/l) (122.782)	-	-	-	-	14.298*	24.934*	27.800*
40.00(mg/l) (108.484)	-	-	-	-	-	10.636	13.502*
50.00(mg/l) (97.848)	-	-	-	-	-	-	2.866
100.00(mg/l) (94.982)	-	-	-	-	-	-	-

**ตารางที่ 21ก การเบร์ยนที่ขับความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Red G Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแอกนีเชิญต่างกัน**

	0.00(mg/l) (169.446)	10.00(mg/l) (167.820)	20.00(mg/l) (158.700)	40.00(mg/l) (156.164)	30.00(mg/l) (154.964)	50.00(mg/l) (154.018)	100.00(mg/l) (128.562)
0.00(mg/l) (169.446)	-	1.626	10.746	113.282	14.482	15.428*	40.884*
10.00(mg/l) (167.820)	-	-	9.120	11.656	12.856	13.802	39.258*
20.00(mg/l) (158.700)	-	-	-	2.536	3.736	4.682	30.138*
40.00(mg/l) (156.164)	-	-	-	-	1.200	2.146	27.602*
30.00(mg/l) (154.964)	-	-	-	-	-	0.946	26.402*
50.00(mg/l) (154.018)	-	-	-	-	-	-	25.4456*
100.00(mg/l) (128.562)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 22ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีวีแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่างกัน

	0.00(mg/l) (153.074)	20.00(mg/l) (144.028)	10.00(mg/l) (141.338)	30.00(mg/l) (138.810)	40.00(mg/l) (134.994)	50.00(mg/l) (124.758)	100.00(mg/l) (116.786)
0.00(mg/l) (153.074)	-	9.046*	11.736*	14.264*	18.080*	28.316*	36.288*
20.00(mg/l) (144.028)	-	-	2.690	5.218	9.034*	19.270*	27.242*
10.00(mg/l) (141.338)	-	-	-	2.528	6.344	16.580*	24.552*
30.00(mg/l) (138.810)	-	-	-	-	3.316	14.052*	22.024*
40.00(mg/l) (134.994)	-	-	-	-	-	10.236*	18.208*
50.00(mg/l) (124.758)	-	-	-	-	-	-	7.972
100.00(mg/l) (116.786)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 23 ความเข้มเฉลี่ยสีของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณแมกนีเซียมต่างๆ

ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ชนิดของสีข้อม		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	146.46	169.45	153.07
10.00	143.19	167.82	141.34
20.00	136.01	158.70	144.03
30.00	122.78	154.96	138.81
40.00	108.48	156.16	134.99
50.00	97.85	154.02	124.76
100.00	94.98	128.56	116.79

ตารางที่ 24 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีดีก็อกทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran) บนผ้าที่ข้อมูลขึ้นตัวน้ำที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

	0.10(mg/l) (148.310)	0.00(mg/l) (146.464)	0.50(mg/l) (142.038)	1.00(mg/l) (133.078)	1.50(mg/l) (130.274)	2.00(mg/l) (124.216)	5.00(mg/l) (113.960)
0.10(mg/l) (148.310)	-	1.846	6.272	15.232*	18.036*	24.094*	34.350*
0.00(mg/l) (146.464)	-	-	4.426	13.386*	16.190*	22.248*	32.504*
0.50(mg/l) (142.038)	-	-	-	8.960*	11.764*	17.822*	28.078*
1.00(mg/l) (133.078)	-	-	-	-	2.804	8.862*	19.118*
1.50(mg/l) (130.274)	-	-	-	-	-	6.058	16.314*
2.00(mg/l) (124.216)	-	-	-	-	-	-	10.256*
5.00(mg/l) (113.960)	-	-	/	-	-	-	-

ตารางที่ 25 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีดีก็อกทีฟ (Sumifix HF Red G Gran) บนผ้าที่ข้อมูลขึ้นตัวน้ำที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

	0.00(mg/l) (169.446)	0.10(mg/l) (167.540)	0.50(mg/l) (156.616)	1.00(mg/l) (155.122)	2.00(mg/l) (154.770)	1.50(mg/l) (154.736)	5.00(mg/l) (150.662)
0.00(mg/l) (169.446)	-	1.906	12.830*	14.324*	14.676*	14.710*	18.784*
0.10(mg/l) (167.540)	-	-	10.924*	12.418*	12.770*	12.804*	16.878*
0.50(mg/l) (156.616)	-	-	-	1.494	1.846	1.880	5.964
1.00(mg/l) (155.122)	-	-	-	-	0.352	0.386	4.460
2.00(mg/l) (154.770)	-	-	-	-	-	0.340	4.108
1.50(mg/l) (154.736)	-	-	-	-	-	-	4.074
5.00(mg/l) (150.662)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 26ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีดแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณเหล็กต่างกัน

	0.00(mg/l) (153.074)	0.10(mg/l) (150.332)	1.50(mg/l) (147.948)	0.50(mg/l) (147.702)	1.00(mg/l) (147.258)	2.00(mg/l) (144.456)	5.00(mg/l) (116.786)
0.00(mg/l) (153.074)	-	2.742	5.372	5.816	5.126	8.618*	36.288*
0.10(mg/l) (150.332)	-	-	2.384	2.630	3.074	5.876	33.546*
1.50(mg/l) (147.948)	-	-	-	0.246	0.690	3.492	31.162*
0.50(mg/l) (147.702)	-	-	-	-	0.440	3.246	30.916*
1.00(mg/l) (147.258)	-	-	-	-	-	2.802	30.472*
2.00(mg/l) (144.456)	-	-	-	-	-	-	27.670*
5.00(mg/l) (116.786)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 27ก ความเข้มเนลล์สีของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณเหล็กต่างๆ

ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำข้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ชนิดของสีข้อม		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	146.46	169.45	153.07
0.10	148.31	167.54	150.33
0.50	142.04	156.62	147.70
1.00	133.08	155.12	147.26
1.50	130.27	154.74	147.95
2.00	124.22	154.77	144.46
5.00	113.96	150.66	116.79

**ตารางที่ 28 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran) บนผ้าที่ข้อมตัวน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน**

	0.00(mg/l) (146.464)	0.10(mg/l) (143.612)	0.50(mg/l) (142.212)	1.00(mg/l) (135.724)	1.50(mg/l) (134.458)	5.00(mg/l) (131.7660)	2.00(mg/l) (131.546)
0.00(mg/l) (146.464)	-	2.852	4.252	10.740*	12.006*	14.698*	14.918*
0.10(mg/l) (143.612)	-	-	1.400	7.888*	9.154*	11.846*	12.066*
0.50(mg/l) (142.212)	-	-	-	6.488	7.754*	10.446*	10.666*
1.00(mg/l) (135.724)	-	-	-	-	1.266	3.958	4.178
1.50(mg/l) (134.458)	-	-	-	-	-	2.692	2.912
5.00(mg/l) (131.7660)	-	-	-	-	-	-	0.220
2.00(mg/l) (131.546)	-	-	-	-	-	-	-

**ตารางที่ 29 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Red G Gran) บนผ้าที่ข้อมตัวน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน**

	0.00(mg/l) (169.446)	0.10(mg/l) (166.806)	0.50(mg/l) (156.754)	1.00(mg/l) (152.776)	2.00(mg/l) (145.002)	1.50(mg/l) (144.268)	5.00(mg/l) (123.524)
0.00(mg/l) (169.446)	-	2.640	12.692*	16.670*	24.440*	25.178*	45.922*
0.10(mg/l) (166.806)	-	-	10.052*	14.030*	21.804*	22.538*	43.282*
0.50(mg/l) (156.754)	-	-	-	3.978	11.752*	12.486*	33.230*
1.00(mg/l) (152.776)	-	-	-	-	7.774*	8.508*	29.252*
2.00(mg/l) (145.002)	-	-	-	-	-	0.734	21.478*
1.50(mg/l) (144.268)	-	-	-	-	-	-	20.744*
5.00(mg/l) (123.524)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 30ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างกัน

	0.00(mg/l) (153.074)	0.10(mg/l) (139.236)	1.00(mg/l) (137.398)	0.50(mg/l) (137.170)	1.50(mg/l) (136.106)	2.00(mg/l) (135.206)	5.00(mg/l) (125.886)
0.00(mg/l) (153.074)	-	13.838*	15.676*	15.904*	16.968*	17.868*	27.188*
0.10(mg/l) (139.236)	-	-	1.838	2.066	3.130	4.030	13.350*
1.00(mg/l) (137.398)	-	-	-	0.228	1.292	2.192	11.512*
0.50(mg/l) (137.170)	-	-	-	-	1.064	1.964	11.284*
1.50(mg/l) (136.106)	-	-	-	-	-	0.900	10.220*
2.00(mg/l) (135.206)	-	-	-	-	-	-	9.320*
5.00(mg/l) (125.886)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 31ก ความเข้มเฉลี่ยของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณแมงกานีสต่างๆ

ปริมาณแมงกานีสเข้มในน้ำข้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ชนิดของสีข้อม		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	146.46	169.45	153.07
0.10	143.61	166.81	139.24
0.50	142.21	156.75	137.17
1.00	135.72	152.78	137.40
1.50	134.46	144.27	136.11
2.00	131.55	145.00	135.21
5.00	131.77	123.52	125.89

**ตารางที่ 32 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทิฟ (Sumifix HF Blue 2R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน**

	0.00(mg/l) (146.464)	0.10(mg/l) (141.104)	0.50(mg/l) (138.124)	1.00(mg/l) (129.048)	1.50(mg/l) (126.242)	5.00(mg/l) (124.074)	2.00(mg/l) (122.404)
0.00 (mg/l) (146.464)	-	5.360	8.340	17.416*	20.222*	22.390*	24.060*
0.10(mg/l) (141.104)	-	-	2.980	12.056*	14.862*	17.030*	18.700*
0.50(mg/l) (138.124)	-	-	-	9.076*	11.882*	14.050*	15.720*
1.00(mg/l) (129.048)	-	-	-	-	2.806	4.974	6.644
1.50(mg/l) (126.242)	-	-	-	-	-	2.168	3.838
5.00(mg/l) (124.074)	-	-	-	-	-	-	1.670
2.00(mg/l) (122.404)	-	-	-	-	-	-	-

**ตารางที่ 33 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทิฟ (Sumifix HF Red G Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน**

	0.00(mg/l) (169.446)	0.10(mg/l) (166.352)	0.50(mg/l) (154.030)	1.00(mg/l) (142.586)	1.50(mg/l) (140.390)	2.00(mg/l) (123.520)	5.00(mg/l) (120.278)
0.00(mg/l) (169.446)	-	3.084	15.416*	26.860*	29.050*	45.926*	49.168*
0.10(mg/l) (166.352)	-	-	12.332*	23.776*	25.972*	42.842*	46.084*
0.50(mg/l) (154.030)	-	-	-	11.444*	13.640*	30.510*	33.752*
1.00(mg/l) (142.586)	-	-	-	-	2.196	19.066*	22.308*
1.50(mg/l) (140.390)	-	-	-	-	-	16.870*	20.112*
2.00(mg/l) (123.520)	-	-	-	-	-	-	3.242
5.00(mg/l) (120.278)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 34 ก การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยความเข้มสีรีแอคทีฟ (Sumifix HF Yellow 3R Gran) บนผ้าที่ข้อมด้วยน้ำที่มีปริมาณทองแดงต่างกัน

	0.00(mg/l) (153.074)	0.10(mg/l) (144.224)	1.50(mg/l) (141.684)	1.00(mg/l) (140.484)	2.00(mg/l) (138.974)	0.50(mg/l) (138.202)	5.00(mg/l) (133.776)
0.00(mg/l) (153.074)	-	8.850	11.390*	12.590*	14.100*	14.872*	19.298*
0.10(mg/l) (144.224)	-	-	2.540	3.740	5.250	6.022	10.448*
1.50(mg/l) (141.684)	-	-	-	1.200	2.710	3.482	7.908
1.00(mg/l) (140.484)	-	-	-	-	1.510	2.282	6.708
2.00(mg/l) (138.974)	-	-	-	-	-	0.772	5.198
0.50(mg/l) (138.202)	-	-	-	-	-	-	4.426
5.00(mg/l) (133.776)	-	-	-	-	-	-	-

ตารางที่ 35 ก ความเข้มเฉลี่ยสีของผ้าที่ข้อมด้วยน้ำข้อมที่มีปริมาณทองแดงต่างๆ

ปริมาณเอนกนีเชี่ยนในน้ำข้อม (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ชนิดของสีข้อม		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	146.46	169.45	153.07
0.10	141.10	166.36	144.22
0.50	138.12	154.03	138.20
1.00	129.05	142.59	140.48
1.50	126.24	140.39	141.68
2.00	122.40	123.52	138.97
5.00	124.07	120.28	133.78

## ภาคผนวก ข

ตารางที่ 1x ปริมาณแคลเลิร์มในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่บ้มด้วยสีน้ำเงิน

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	35.53	4.33	-37.27	37.52	276.63
0.00	35.8	4.38	-37.46	37.71	276.66
0.00	35.99	4.03	-37.06	37.28	276.2
0.00	35.07	4.39	-37.2	37.46	276.73
0.00	35.45	4.19	-36.98	37.21	276.46
10.00	35.67	3.39	-36.62	36.77	275.29
10.00	35.4	3.71	-37.05	37.24	275.72
10.00	35.83	3.78	-36.91	37.1	275.84
10.00	35.81	3.93	-37.17	37.38	276.04
10.00	35.21	3.68	-36.94	37.13	275.69
20.00	35.19	3.38	-36.81	36.97	275.25
20.00	35.51	3.2	-36.8	36.94	274.97
20.00	34.9	3.52	-37	37.17	275.44
20.00	34.27	3.95	-36.91	37.12	276.11
20.00	35.14	3.44	-36.5	36.66	275.39
30.00	34.51	3.17	-36.7	36.83	274.94
30.00	34.95	3.3	-37.1	37.24	275.08
30.00	34.65	2.7	-36.47	36.57	274.24
30.00	34.44	3.63	-37.03	37.21	275.59
30.00	34.66	3.19	-36.27	36.41	275.03
40.00	33.97	3.04	-36.68	36.81	274.74
40.00	33.31	3.37	-36.8	36.96	275.23
40.00	34.24	3.76	-37.02	37.21	275.8
40.00	33.76	3.09	-36.1	36.23	274.89
40.00	33.88	3.18	-36.28	36.42	275
50.00	32.79	3.39	-36.51	36.67	275.3
50.00	32.95	2.98	-36.47	36.59	274.67
50.00	32.67	3.53	-36.77	36.94	275.48
50.00	32.95	2.8	-36.15	36.26	274.43
50.00	32.89	2.67	-35.93	36.03	274.26
100.00	30.27	2.31	-35.78	35.85	273.69
100.00	31.18	1.42	-34.68	34.71	272.34
100.00	31.24	1.52	-34.99	35.03	272.49
100.00	30.26	2.56	-36.26	36.35	274.03
100.00	30.43	2.35	-35.93	36.01	273.74

ตารางที่ 2 ข ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมดับสีแดง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	42.71	57.82	11.64	58.98	11.38
0.00	43.25	58.2	11.7	59.36	11.37
0.00	43.51	57.97	11.34	59.07	11.07
0.00	43.62	58.07	10.96	59.09	10.68
0.00	43.52	58.12	11.31	59.21	11.01
10.00	43.58	58.72	11.76	59.88	11.33
10.00	43	58.72	12.65	60.06	12.15
10.00	42.42	58.48	12.52	59.81	12.09
10.00	42.24	57.77	12.4	59.09	12.12
10.00	43.19	58.86	13.4	60.36	12.82
20.00	41.78	58.52	12.27	59.79	11.84
20.00	42.47	58.7	11.87	59.89	11.43
20.00	42.32	58.46	12.28	59.74	11.86
20.00	41.91	58.56	11.88	59.75	11.47
20.00	41.71	58.14	11.69	59.3	11.37
30.00	40.91	56.69	12.35	58.02	12.29
30.00	41.29	58.67	12.23	59.93	11.77
30.00	40.92	58.33	12.19	59.59	11.81
30.00	41.27	58.74	11.95	59.94	11.5
30.00	41.02	58.94	12.05	60.16	11.55
40.00	40.55	58	11.59	59.15	11.3
40.00	40.74	58.45	11.44	59.56	11.07
40.00	40.74	58.31	11.68	59.47	11.32
40.00	40.59	58.15	10.15	59.03	9.91
40.00	40.87	57.89	10.13	58.77	9.92
50.00	40.2	57.43	8.51	58.06	8.43
50.00	40.18	58.31	10.87	59.31	10.56
50.00	40.33	58.25	10.73	59.23	10.44
50.00	40.74	58.12	11.08	59.17	10.79
50.00	40.24	58	10.89	59.01	10.63
100.00	39.78	58.1	11.52	59.23	11.22
100.00	39.19	58.05	10.06	58.91	9.83
100.00	39.68	57.72	9.38	58.48	9.23
100.00	3.5	57.95	9.68	58.75	9.49
100.00	39.83	57.35	8.59	57.99	8.52

ตารางที่ 3x ปริมาณแคลเซียมในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมตัวยสีเหลือง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	69.25	33.38	74.81	81.92	65.95
0.00	68.87	33.49	75.15	82.27	65.98
0.00	69.48	33.47	75.32	82.42	66.04
0.00	68.34	33.35	74.95	82.04	66.01
0.00	68.93	33.32	75.18	82.24	66.1
10.00	68.78	35.37	76.54	84.31	65.2
10.00	68.85	35.28	76.58	84.32	65.26
10.00	68.92	35.41	77.01	84.76	65.31
10.00	68.64	35.18	76.6	84.3	65.33
10.00	68.58	33.92	75.72	82.97	65.87
20.00	68.71	35.07	76.52	84.17	65.38
20.00	68.33	35.5	76.59	84.42	65.13
20.00	68.14	34.95	76.9	84.47	65.56
20.00	68.68	34.92	76.2	83.82	65.38
20.00	68	34.8	75.95	83.54	65.38
30.00	67.74	35.12	77.04	84.67	65.49
30.00	67.2	36.32	77.42	85.52	64.87
30.00	68.21	35.87	76.76	84.73	64.95
30.00	67.07	35.85	76.88	84.83	65
30.00	67.56	35.58	76.92	84.75	65.18
40.00	66.88	35.34	76.65	84.4	65.25
40.00	66.54	35.68	76.81	84.69	65.08
40.00	66.75	35.29	76.86	84.57	65.34
40.00	66.26	34.73	75.84	83.41	65.4
40.00	66.66	35.01	76.75	84.36	65.48
50.00	66.13	34.95	76.28	83.91	65.38
50.00	66.54	34.88	75.89	83.52	65.32
50.00	65.94	34.57	76.01	83.51	65.54
50.00	65.79	34.74	75.94	83.51	65.42
50.00	65.27	34.75	76.09	83.65	65.45
100.00	64.86	31.96	73.45	80.1	66.49
100.00	65.07	31.66	73.38	79.92	66.66
100.00	64.47	32.32	72.75	79.6	66.05
100.00	64.71	31.87	73.29	79.92	66.5
100.00	64.69	32.12	73.73	80.42	66.46

ตารางที่ 4x ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมค่าวัสดุเงิน

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	35.53	4.33	-37.27	37.52	276.63
0.00	35.8	4.38	-37.46	37.71	276.66
0.00	35.99	4.03	-37.06	37.28	276.2
0.00	35.07	4.39	-37.2	37.46	276.73
0.00	35.45	4.19	-36.98	37.21	276.46
10.00	35.11	4.31	-37.35	37.6	276.59
10.00	35.51	4.06	-37.17	37.39	276.24
10.00	35.5	2.89	-36.63	36.75	274.52
10.00	35.19	2.97	-36.67	36.79	274.63
10.00	35.71	3.16	-36.83	36.96	274.9
20.00	34.97	3.39	-36.93	37.09	275.24
20.00	35.05	3.78	-37.05	37.24	275.83
20.00	34.74	2.68	-36.41	36.51	274.22
20.00	34.72	2.75	-36.46	36.56	274.31
20.00	34.99	3.03	-36.74	36.87	274.71
30.00	34.04	3.02	-36.75	36.87	274.7
30.00	34.15	3.2	-36.65	36.79	275
30.00	33.6	3.12	-36.76	36.89	274.85
30.00	34.01	2.69	-36.1	36.2	274.26
30.00	34.06	3.31	-36.9	37.05	275.12
40.00	33.46	3.4	-36.74	36.9	275.29
40.00	34.08	3.25	-36.81	36.96	275.04
40.00	33.34	2.77	-36.51	36.61	274.34
40.00	33.81	2.57	-36.38	36.47	274.03
40.00	33.79	2.51	-36.16	36.24	273.98
50.00	32.69	2.38	-36.11	36.19	273.78
50.00	32.71	2.32	-35.98	36.05	273.69
50.00	33.19	2.21	-35.99	36.06	273.52
50.00	32.44	3.05	-36.63	36.76	274.76
50.00	33.09	2.87	-36.64	36.76	274.48
100.00	32.74	1.85	-35.54	35.59	272.98
100.00	32.79	1.89	-35.65	35.7	273.03
100.00	32.5	1.99	-35.59	35.64	273.2
100.00	33.25	1.8	-35.41	35.46	272.92
100.00	32.34	1.61	-35.44	35.48	272.6

ตารางที่ 5x ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมตัวบล็อก

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	42.71	57.82	11.64	58.98	11.38
0.00	43.25	58.2	11.7	59.36	11.37
0.00	43.51	57.97	11.34	59.07	11.07
0.00	43.62	58.07	10.96	59.09	10.68
0.00	43.52	58.12	11.31	59.21	11.01
10.00	42.69	58.8	12.57	60.13	12.07
10.00	43.19	58.92	12.64	60.26	12.11
10.00	43.42	58.78	12.51	60.09	12.02
10.00	43.48	57.72	12.48	59.05	12.2
10.00	43.19	57.36	11.57	58.52	11.41
20.00	43.37	56.8	10.14	57.7	10.12
20.00	43.49	57.18	11.09	58.24	10.98
20.00	43.08	59	12.42	60.3	11.88
20.00	43.29	59.02	12.5	60.33	11.96
20.00	43.18	58.91	12.53	60.22	12.01
30.00	42.87	57.42	12.08	58.68	11.88
30.00	43.32	57.27	11.44	58.4	11.3
30.00	43.29	58.56	11.98	59.77	11.56
30.00	42.13	58.67	11.06	59.71	10.68
30.00	43.09	58.76	12.18	60	11.71
40.00	42.17	58.66	12.16	59.91	11.71
40.00	42.31	58.76	11.81	59.94	11.36
40.00	42.4	58.56	11.78	59.73	11.37
40.00	42.61	56.98	10.87	58.01	10.8
40.00	42.64	57.47	12.1	58.73	11.89
50.00	43.42	58.38	11.47	59.5	11.12
50.00	42.1	58.63	11.76	59.79	11.35
50.00	42.02	58.47	11.8	59.65	11.41
50.00	42.62	57.23	10.95	58.26	10.83
50.00	42.19	57.04	10.82	58.06	10.75
100.00	41.46	57.76	8.88	58.44	8.74
100.00	41.13	58.05	9.38	58.81	9.18
100.00	41.96	58.05	9.53	58.83	9.32
100.00	41.28	56.92	9.66	57.73	9.63
100.00	41.22	56.76	9.28	57.51	9.28

ตารางที่ ๖x ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำสำหรับความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อม้วงสีเหลือง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	69.25	33.38	74.81	81.92	65.95
0.00	68.87	33.49	75.15	82.27	65.98
0.00	69.48	33.47	75.32	82.42	66.04
0.00	68.34	33.35	74.95	82.04	66.01
0.00	68.93	33.32	75.18	82.24	66.1
10.00	67.85	37.25	78.09	86.52	64.5
10.00	67.57	37.29	77.9	86.36	64.42
10.00	67.7	37.24	78.24	86.65	64.55
10.00	67.69	37.26	78.04	86.48	64.48
10.00	67.69	37.31	78.38	86.81	64.54
20.00	67.36	36.82	78.02	86.27	64.74
20.00	67.39	36.76	77.82	86.07	64.72
20.00	67.54	36.9	78.41	86.66	64.8
20.00	67.5	36.63	77.9	86.08	64.82
20.00	67.26	37.07	78.52	86.83	64.73
30.00	67.27	36.54	77.97	86.11	64.89
30.00	67.36	37.18	78.08	86.48	64.54
30.00	67.16	36.88	77.76	86.06	64.62
30.00	67.13	37.12	78.01	86.4	64.55
30.00	67.21	36.78	78.02	86.26	64.76
40.00	66.2	36.45	77.24	85.4	64.74
40.00	66.39	36.2	77.56	85.59	64.98
40.00	66.28	36.57	77.5	85.7	64.74
40.00	67.15	36.99	78.05	86.37	64.64
40.00	66.28	36.46	77.14	85.32	64.7
50.00	65.97	35.74	77.35	85.21	65.2
50.00	65.43	36.45	77.38	85.54	64.78
50.00	65.12	35.92	78.14	86	65.31
50.00	65.7	36.66	78.2	86.37	64.88
50.00	65.42	36.52	77.73	85.88	64.84
100.00	65.27	35.54	76.77	84.6	65.16
100.00	64.79	35.45	76.74	84.53	65.2
100.00	64.85	35.12	76.58	84.25	65.36
100.00	64.24	35.52	77.02	84.82	65.24
100.00	64.46	35.11	76.96	84.59	65.48

ตารางที่ 7x ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของหัวที่ข้อมควยสีรีแอกทิฟสีน้ำเงิน

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	35.53	4.33	-37.27	37.32	276.63
0.00	35.8	4.38	-37.46	37.71	276.66
0.00	35.99	4.03	-37.06	37.28	276.2
0.00	35.07	4.39	-37.2	37.46	276.73
0.00	35.45	4.19	-36.98	37.21	276.46
0.10	35.71	3.1	-36.43	36.56	274.86
0.10	35.1	4.13	-36.82	37.05	276.39
0.10	34.71	4.36	-37.05	37.31	276.7
0.10	35.25	3.31	-36.64	36.78	275.16
0.10	35.11	3.4	-36.75	36.91	275.29
0.50	35.07	3.81	-36.95	37.14	275.89
0.50	35.14	4.14	-36.94	37.17	276.4
0.50	34.97	4.01	-36.67	36.89	276.24
0.50	34.97	3.36	-36.49	36.64	275.26
0.50	34.62	3.51	-36.61	36.78	275.48
1.00	34.24	3.7	-36.8	36.98	275.74
1.00	34.25	4.14	-36.48	36.72	276.47
1.00	34.71	4.13	-36.74	36.97	276.42
1.00	34.91	3.27	-36.46	36.6	275.12
1.00	33.96	3.36	-36.65	36.81	275.24
1.50	33.71	3.3	-36.4	36.54	275.19
1.50	34.02	3.71	-36.18	36.37	275.86
1.50	33.84	4.28	-37.04	37.28	276.59
1.50	33.42	3.05	-36.47	36.6	274.78
1.50	33.98	3.21	-36.5	36.64	275.02
2.00	33.14	3.01	-36.2	36.33	274.75
2.00	33.33	3.53	-36.15	36.32	275.58
2.00	34.05	3.9	-36.57	36.78	276.09
2.00	33.47	3.19	-36.21	36.35	275.03
2.00	33.81	3.28	-36.36	36.51	275.15
5.00	33.18	3.08	-36.39	36.52	274.83
5.00	32.75	2.59	-35.96	36.06	274.13
5.00	32.76	2.6	-36.11	36.21	274.12
5.00	32.71	2.75	-36.36	36.47	274.32
5.00	32.75	3.41	-36.3	36.46	275.37

ตารางที่ 8x ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความแคลคต่างของสีของผ้าที่ข้อม้วนด้วยสีรีแลคทิฟสีแดง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	42.71	57.82	11.64	58.98	11.38
0.00	43.25	58.2	11.7	59.36	11.37
0.00	43.51	57.97	11.34	59.07	11.07
0.00	43.62	58.07	10.96	59.09	10.68
0.00	43.52	58.12	11.31	59.21	11.01
0.10	42.84	58.27	12.05	59.5	11.69
0.10	42.70	57.77	10.38	58.7	10.18
0.10	42.34	58.12	11.27	59.2	10.97
0.10	42.35	57.97	12.44	59.29	12.11
0.10	42.31	57.75	12.13	59.01	11.86
0.50	42.18	57.95	12.44	59.27	12.11
0.50	42.24	57.8	13.05	59.25	12.72
0.50	42.05	58.1	11.55	59.24	11.24
0.50	42.90	58.23	12	59.45	11.64
0.50	42.14	57.84	11.91	59.06	11.63
1.00	42.10	57.96	11.55	59.09	11.27
1.00	41.93	57.88	11.99	59.11	11.7
1.00	41.24	57.92	11.44	59.03	11.17
1.00	41.81	58.09	12.21	59.36	11.87
1.00	41.70	57.77	12.02	59.01	11.75
1.50	40.83	57.73	12	58.96	11.74
1.50	40.59	57.31	11.94	58.54	11.77
1.50	40.83	57.91	11.86	59.11	11.58
1.50	40.12	58.41	12.11	59.65	11.71
1.50	40.98	58.21	12.27	59.49	11.9
2.00	40.24	58.34	12.43	59.65	12.02
2.00	39.59	58.36	11.49	59.48	11.14
2.00	39.29	58.27	11.98	59.49	11.61
2.00	39.36	57.8	12.47	59.13	12.18
2.00	39.30	58.08	12.15	59.34	11.82
5.00	38.21	57.32	13.2	58.82	12.97
5.00	38.53	58.13	11.75	59.31	11.43
5.00	37.22	58.03	11.85	59.23	11.54
5.00	37.15	58.36	12.03	59.58	11.65
5.00	37.69	58.8	12.57	60.13	12.07

ตารางที่ 9x ปริมาณเหล็กในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ขอนึ่งสีแล้วกับผ้าที่หลัง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	69.25	33.38	74.81	81.92	65.95
0.00	68.87	33.49	75.15	82.27	65.98
0.00	69.48	33.47	75.32	82.42	66.04
0.00	68.34	33.35	74.95	82.04	66.01
0.00	68.93	33.32	75.18	82.24	66.1
0.10	68.54	36.73	77.71	85.95	64.7
0.10	68.68	37.15	77.56	86.91	64.69
0.10	68.05	37.13	78.18	86.54	64.6
0.10	68.44	36.82	78.39	86.61	64.84
0.10	68.18	37.1	77.74	87.05	64.77
0.50	67.93	36.93	78.7	86.94	64.86
0.50	67.97	36.78	78.51	86.7	64.9
0.50	67.95	37.22	78.63	86.99	64.67
0.50	67.83	36.88	78.12	86.39	64.73
0.50	67.98	37.21	78.6	86.96	64.67
1.00	67.73	37.37	78.63	86.51	64.41
1.00	67.38	37.19	78.66	87	64.7
1.00	67.05	37.84	78.99	87.59	64.4
1.00	67.18	37.81	78.94	87.53	64.41
1.00	67.36	37.25	78.97	86.78	64.58
1.50	66.79	37.12	78.73	86.5	64.59
1.50	66.96	37.13	78.89	86.74	64.66
1.50	66.93	37.22	78.73	87.09	64.7
1.50	67.09	36.8	78.2	86.43	64.8
1.50	66.21	36.59	78.88	86.04	64.84
2.00	65.86	36.88	78.72	86.39	64.73
2.00	65.86	37.3	78.86	87.24	64.69
2.00	66.12	36.85	78.57	86.78	64.87
2.00	65.83	36.79	78.9	86.15	64.72
2.00	65.76	36.83	78.47	85.78	64.57
5.00	65.34	36.2	79.25	86.22	65.17
5.00	64.94	37.01	79.41	86.71	64.73
5.00	65.08	36.49	79.64	85.79	64.83
5.00	65.09	36.56	79.09	86.23	64.91
5.00	64.73	36.6	79.33	85.55	64.67

ตารางที่ 10x บริเวณแมงกานีสในน้ำต่อต้านความแตกต่างของสีของผ้าที่ซ้อมด้วยตีน่าเงิน

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	35.53	4.33	-37.27	37.52	276.63
0.00	35.8	4.38	-37.46	37.71	276.66
0.00	35.99	4.03	-37.06	37.28	276.2
0.00	35.07	4.39	-37.2	37.46	276.73
0.00	35.45	4.19	-36.98	37.21	276.46
0.10	35.09	4.84	-37.56	37.87	277.34
0.10	35.00	4.74	-37.28	37.58	277.24
0.10	35.17	3.57	-36.74	36.91	275.56
0.10	35.09	3.77	-36.83	37.02	275.85
0.10	35.26	3.59	-36.87	37.04	275.57
0.50	34.84	3.59	-36.98	37.15	275.54
0.50	34.64	3.55	-36.77	36.94	275.51
0.50	35.02	3.73	-36.8	36.99	275.79
0.50	34.21	4.73	-37.27	37.57	277.24
0.50	35.13	4.51	-37.35	37.62	276.89
1.00	33.76	3.45	-36.65	36.81	275.38
1.00	33.75	3.36	-36.51	36.66	275.25
1.00	33.57	3.43	-36.65	36.81	275.34
1.00	33.48	4.01	-37.25	37.46	276.14
1.00	33.88	3.86	-36.87	37.07	275.98
1.50	33.34	3.31	-36.24	36.39	275.22
1.50	33.07	3.46	-36.47	36.64	275.42
1.50	33.38	3.34	-36.48	36.63	275.23
1.50	33.15	4.48	-37.44	37.7	276.82
1.50	33.07	4.22	-36.95	37.19	276.51
2.00	32.7	3.68	-36.23	36.42	275.81
2.00	32.92	3.74	-36.53	36.73	275.85
2.00	33.06	3.6	-36.41	36.59	275.64
2.00	32.15	4.24	-37.08	37.32	276.52
2.00	33.07	4.16	-36.98	37.21	276.42
5.00	31.62	3.87	-36.73	36.94	276.01
5.00	31.76	4.17	-36.82	37.06	276.46
5.00	31.82	3.02	-36	36.13	274.79
5.00	31.75	3.09	-36.05	36.18	274.9
5.00	31.15	2.97	-36.09	36.21	274.7

ตารางที่ 11x ปริมาณเมงกานีสในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ซ้อมด้วยสีแดง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	42.71	57.82	11.64	58.98	11.38
0.00	43.25	58.2	11.7	59.36	11.37
0.00	43.51	57.97	11.34	59.07	11.07
0.00	43.62	58.07	10.96	59.09	10.68
0.00	43.52	58.12	11.31	59.21	11.01
0.10	42.18	57.78	11.43	58.9	11.19
0.10	43.27	57.42	10.8	58.43	10.65
0.10	42.59	57.36	9.37	58.12	9.28
0.10	42.75	57.68	9.48	58.45	9.33
0.10	42.56	57.89	9.78	58.71	9.59
0.50	42.00	57.59	11.21	58.67	11.01
0.50	42.04	57.49	11.9	58.71	11.69
0.50	42.25	57.26	11.35	59.36	11.03
0.50	42.46	57.51	11.79	59.69	11.39
0.50	42.27	57.71	11.41	58.83	11.18
1.00	41.89	57.48	11.42	58.6	11.23
1.00	41.88	57.52	11.74	58.71	11.54
1.00	41.65	57.37	11.71	59.53	11.34
1.00	41.51	57.56	11.81	59.74	11.4
1.00	41.66	57.36	11.26	59.43	10.92
1.50	41.5	57.17	11.43	58.3	11.3
1.50	40.67	57.3	11.84	58.51	11.67
1.50	41.01	57.6	11.25	59.67	10.87
1.50	40.63	57.51	11.85	59.7	11.45
1.50	40.44	57.52	12.27	59.79	11.84
2.00	40.27	57.43	11.07	59.47	10.73
2.00	40.18	57.07	10.87	59.08	10.6
2.00	40.05	57.37	11.41	59.48	11.06
2.00	40.09	57.33	11.66	58.5	11.5
2.00	40.09	57.42	11.79	58.62	11.61
5.00	39.84	57.27	11.66	58.44	11.51
5.00	39.72	57.39	11.42	58.52	11.26
5.00	39.69	56.56	11.34	59.65	10.96
5.00	39.54	56.54	11.4	59.64	11.02
5.00	39.22	56.46	11.92	59.67	11.52

ตารางที่ 12x ปริมาณเมงกานีสในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของพื้นที่ข้อมูลด้วยสีเหลือง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	69.25	33.38	74.81	81.92	65.95
0.00	68.87	33.49	75.15	82.27	65.98
0.00	69.48	33.47	75.32	82.42	66.04
0.00	68.34	33.35	74.95	82.04	66.01
0.00	68.93	33.32	75.18	82.24	66.1
0.10	68.63	36.32	77.73	85.79	64.95
0.10	68.56	36.01	77.47	85.43	65.07
0.10	68.29	36.19	77.54	85.56	64.98
0.10	68.61	35.86	77.3	85.22	65.11
0.10	68.49	36.12	77.13	85.17	64.91
0.50	68.28	35.97	76.94	84.94	64.94
0.50	68.23	36.05	77.11	85.12	64.94
0.50	68.18	36	77.03	85.03	64.95
0.50	68.06	36.18	77.56	85.58	65
0.50	68.16	36.34	77.56	85.65	64.89
1.00	67.99	35.22	76.81	84.51	65.37
1.00	67.28	35.67	77.16	85.01	65.19
1.00	67.23	35.6	77.49	85.27	65.32
1.00	67.96	35.65	77.15	84.99	65.2
1.00	67.33	35.88	77.83	85.7	65.25
1.50	66.95	35.26	76.72	84.44	65.32
1.50	66.26	35.61	77.28	85.09	65.26
1.50	66.97	35.42	77.03	84.78	65.3
1.50	66.44	35.46	77.26	85.01	65.35
1.50	66.92	35.43	76.78	84.56	65.23
2.00	66.23	35.41	77.14	84.88	65.34
2.00	66.05	35.35	76.98	84.71	65.33
2.00	68.93	35.23	76.94	84.62	65.39
2.00	68.75	35.03	76.83	84.43	65.49
2.00	68.66	35.11	76.64	84.3	65.39
5.00	66.26	34.25	75.93	83.3	65.72
5.00	65.25	34.35	75.82	83.23	65.63
5.00	66.01	34.65	76.71	84.17	65.69
5.00	65.62	34.16	75.66	83.01	65.7
5.00	65.89	34.26	76.06	83.42	65.76

ตารางที่ 13b ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมคัวบีน้ำเงิน

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	35.53	4.33	-37.27	37.52	276.63
0.00	35.8	4.38	-37.46	37.71	276.66
0.00	35.99	4.03	-37.06	37.28	276.2
0.00	35.07	4.39	-37.2	37.46	276.73
0.00	35.45	4.19	-36.98	37.21	276.46
0.10	35.83	3.8	-36.06	36.17	274.45
0.10	35.43	3.72	-35.98	36.09	274.32
0.10	35.1	3.66	-36.01	36.11	274.22
0.10	35.21	3.91	-37.32	37.64	277.49
0.10	35.07	3.52	-37.29	37.57	276.9
0.50	34.13	3.96	-36.37	36.49	274.66
0.50	34.35	3.24	-36.54	36.69	275.06
0.50	34.45	3.97	-36.26	36.38	274.68
0.50	34.68	4.55	-37.31	37.59	276.96
0.50	34.27	4.79	-37.33	37.64	277.31
1.00	33.64	4.41	-36.6	36.76	275.33
1.00	34.17	4.58	-37	37.28	277.06
1.00	34.28	4.53	-37.47	37.74	276.9
1.00	34.38	4.07	-36.47	36.6	274.81
1.00	34.01	4.22	-36.57	36.71	275.03
1.50	33.82	4.87	-36.27	36.38	274.53
1.50	33.46	4.01	-36.34	36.47	274.74
1.50	34	4.09	-36.31	- 36.44	274.86
1.50	33.26	4.7	-37.29	37.58	277.18
1.50	33.9	4.73	-37.08	37.38	277.27
2.00	33.7	4.54	-37.28	37.56	276.94
2.00	33.12	4.1	-36.84	37.07	276.35
2.00	33.89	4.15	-36.31	36.45	274.96
2.00	33.94	4.09	-36.34	36.47	274.86
2.00	33.43	4.19	-36.06	36.2	275.05
5.00	33.45	4	-36.73	36.95	276.21
5.00	33.29	4.42	-37.26	37.52	276.77
5.00	32.81	4.02	-36.29	36.41	274.75
5.00	32.59	4.15	-36.53	36.67	274.93
5.00	33.16	4.29	-36.52	36.67	275.15

ตารางที่ 14ห ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความแผลคต่างของสีของผ้าที่ข้อมด้วยสีแดง

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	42.71	57.82	11.64	58.98	11.38
0.00	43.25	58.2	11.7	59.36	11.37
0.00	43.51	57.97	11.34	59.07	11.07
0.00	43.62	58.07	10.96	59.09	10.68
0.00	43.52	58.12	11.31	59.21	11.01
0.10	42.21	57.9	12.76	59.29	12.43
0.10	42.03	57.77	12.75	59.16	12.44
0.10	42.4	57.93	10.33	58.84	10.11
0.10	43.05	57.91	10.78	58.91	10.55
0.10	42.8	57.46	11.54	58.61	11.35
0.50	41.66	57.52	11.8	58.72	11.59
0.50	41.25	57.47	10.96	58.51	10.8
0.50	41.47	57.89	11.32	58.99	11.07
0.50	41.33	58.1	11.51	59.23	11.21
0.50	41.14	57.89	11.81	59.08	11.53
1.00	40.95	57.06	11.63	58.23	11.52
1.00	40.89	56.94	11.24	58.04	11.16
1.00	40.86	57.17	10.39	58.11	10.3
1.00	40.75	57.41	10.81	58.42	10.66
1.00	40.42	56.91	10.59	57.89	10.54
1.50	40.53	56.88	10.67	57.87	10.63
1.50	40.16	56.78	10.22	57.69	10.21
1.50	40.08	56.87	10.44	57.82	10.4
1.50	40.12	56.66	11.04	57.73	11.03
1.50	40.11	56.12	10.75	57.14	10.84
2.00	39.45	56.07	10.67	57.08	10.77
2.00	39.82	56.19	10.96	57.24	11.04
2.00	39.2	55.62	8.37	56.24	8.56
2.00	39.71	55.68	8.61	56.34	8.79
2.00	39.86	55.84	8.71	56.51	8.86
5.00	39.01	53.06	7.66	53.61	8.21
5.00	38.27	53.41	8.01	54	8.53
5.00	38.7	53.18	7.77	53.75	8.31
5.00	39.13	53.34	8.5	54.01	9.05
5.00	39.05	52.92	8.68	53.63	9.32

**ตารางที่ 15x ปริมาณทองแดงในน้ำต่อค่าความแตกต่างของสีของผ้าที่ข้อมูลค่าวายเส้นเรือง**

ความเข้มข้น (mg/l)	CIELAB				
	CIE L	CIE a	CIE b	CIE C	CIE h
0.00	69.25	33.38	74.81	81.92	65.95
0.00	68.87	33.49	75.15	82.27	65.98
0.00	69.48	33.47	75.32	82.42	66.04
0.00	68.34	33.35	74.95	82.04	66.01
0.00	68.93	33.32	75.18	82.24	66.1
0.10	67.8	36.67	77.42	85.67	64.66
0.10	67.76	36.92	77.75	86.07	64.6
0.10	67.82	36.68	77.74	85.96	64.74
0.10	67.68	36.82	77.93	86.19	64.71
0.10	68.17	36.04	77.1	85.1	64.95
0.50	67.38	36	77.01	85.01	64.94
0.50	67.29	36.03	77	85.01	64.93
0.50	67.13	36.25	77.48	85.54	64.93
0.50	67.23	36.23	77.53	85.58	64.96
0.50	66.97	36.29	77.46	85.54	64.9
1.00	66.79	36.14	77.25	85.28	64.93
1.00	66.13	36.31	77.89	85.94	65
1.00	66.93	36.24	77.44	85.5	64.92
1.00	66.94	36.57	77.71	85.88	64.8
1.00	66.05	35.94	77.77	83.86	64.63
1.50	66.85	35.76	77.16	85.04	65.13
1.50	66.71	35.41	77.7	84.48	65.22
1.50	66.64	36.32	77.41	85.51	64.86
1.50	66.64	35.83	77.26	85.16	65.12
1.50	67.06	35.59	76.98	84.81	65.19
2.00	65.41	35.71	77.56	85.38	65.28
2.00	65.52	36.07	77.23	85.23	64.97
2.00	65.88	35.62	77	84.84	65.18
2.00	65.29	35.9	77.47	85.38	65.13
2.00	65.17	35.38	77.55	84.33	65.2
5.00	64.84	35.25	77.47	84.21	65.25
5.00	64.2	34.95	77.53	84.13	65.45
5.00	64.25	34.98	77.55	84.16	65.44
5.00	64.14	34.82	77.13	83.72	65.42
5.00	63.98	34.89	77.22	83.83	65.4

## ภาคผนวก ค

## การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างบ้านและอุตสาหกรรม

### (Colour Fastness to Domestic Commercial Laundering)

#### 1. มาตรฐานการทดสอบ

ISO 105-C06: 1994 (E) Colour fastness to domestic commercial laundering

#### 2. ขอบเขต

การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างวิธีนี้ กำหนดขึ้นสำหรับทดสอบความคงทนของสีของวัสดุ สิ่งทอทุกประเภท ต่อลักษณะการซักในการใช้งานจริงตามบ้านเรือน ในอุตสาหกรรม ตามโรงพยาบาล

#### 3. หลักการ

ขั้นทดสอบที่ประกับดิคอยู่กับผ้าขาว 2 ชนิด(two single fiber adjacent fabrics) หรือประกับดิคอยู่กับผ้า hairy เส้นใย(multifiber adjacent fabric) ถูกนำมายทดสอบความคงทนของสีต่อการซักในสารละลายน้ำสบู่ มาตรฐาน ภายใต้อุณหภูมิ และเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นนำมาล้างน้ำ และทำให้แห้ง เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสี(colour change) บนชิ้นงานทดสอบ และประเมินค่าการติดเปื้อนสี(colour staining) บนผ้าขาว 2 ชนิด(two single fiber adjacent fabrics) หรือประกับดิคอยู่กับผ้า hairy เส้นใย(multifiber adjacent fabric)

#### 4. อุปกรณ์ สารเคมี และวัสดุ

4.1 Launder-O meter หรือ wash wheel หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในอ่าง (water bath) ได้ และมีความเร็วของ การหมุน  $40 \pm 2$  รอบต่อนาที

4.2 ภาชนะบรรจุ(stainless steel containers) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  $75 \pm 5$  มิลลิเมตร มีความสูง  $125 \pm 10$  มิลลิเมตร และมีปริมาตรรวมๆ  $550 \pm 50$  มิลลิลิตร

4.3 ลูกเหล็กกลม(sted ball) ที่ไม่เป็นสนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  $6$  มิลลิเมตร

4.4 ผงซักฟอกมาตรฐาน ที่ปราศจากสารเรืองแสง(optical brightener) โดยใช้ชนิดไดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

- ผงซักฟอกมาตรฐาน AATCC reference detergent โดยผงซักฟอกนี้จะมีฟองปริมาณน้อย ใน ผงซักฟอกมีสาร surfactant ประเภท anionic และมีสารประกอบที่เป็น non-ionic และ biodegradable อยู่ในปริมาณที่เล็กน้อย
- ผงซักฟอกมาตรฐาน ECE detergent

4.5 ผ้าขาว 2 เส้นใย(two single fiber adjacent fabrics)

4.6 ผ้า hairy เส้นใย(multifiber adjacent fabric) ชนิด TV Type (ISO 105-F10) โดยมีลักษณะอีกด้านนิดของ เส้นใยตามตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 multifiber adjacent fabric : DW type หรือ TV type**

multifiber adjacent fabric: DW type (ใช้ทดสอบที่อุณหภูมิไม่เกิน 60°C)	multifiber adjacent fabric : TV type (ใช้ทดสอบที่อุณหภูมิเกิน 60°C)
อะซีเทต	ไตรอะซีเทต
ฝ้าย	ฝ้าย
ไนลอน	ไนลอน
พอลิเอสเทอร์	พอลิเอสเทอร์
อะคริลิก	อะคริลิก
ขนสัตว์	วูลโคส

4.7 เกรย์สเกล สำหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี และค่าการติดเปื้อนสีตามมาตรฐาน ISO 105-A02 และ 105-A03

4.8 น้ำกรด 3

4.9 โซเดียมคาร์บอเนต( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) กรัมต่อลิตร

4.10 sodium hypochlorite หรือ lithium hypochlorite

4.11 sodium perborate tetrahydrate( $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ) 1 กรัมต่อลิตร

4.12 acetic Acid (glacial acetic 0.2 กรัมต่อน้ำถั่น 1 ลิตร)

**5. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ**

5.1 กรณีที่ชิ้นงานทดสอบเป็นผ้า ให้เลือกวิธีเตรียมชิ้นงานทดสอบวิธีไคลีฟิหนึ่งดังต่อไปนี้

5.1.1 ชิ้นงานทดสอบประกนกับผ้า multifiber เครื่ยม ได้ดังนี้

- ตัดชิ้นงานทดสอบขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร โดยตัดตามความยาวของผ้า ทดสอบจำนวน 2 ชิ้นโดยชิ้นแรกใช้ทดสอบ ส่วนชิ้นที่ 2 เป็นตัวที่ขึ้นในชั้นตอนการประเมินผล กรณีที่เป็นผ้าทอควรเย็บริมทั้ง 4 ด้านด้วยเส้นสีขาวเพื่อป้องกันการหลุดรุดของริมผ้าในระหว่างการทดสอบ
- ตัดผ้า Multifiber ขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร และนำมานึ่งริมด้านขวาทั้งสองด้านด้วยเส้นด้ายสีขาว เพื่อป้องกันการหลุดรุดของริมผ้าในระหว่างการทดสอบ
- นำชิ้นงานทดสอบเข้าประภารีดคั้บผ้า multifiber โดยถักด้านกว้างตรงตำแหน่งเส้นใยวิสโคส(viscose) หรือเส้นไขขันสัตว์(wool) เพียงด้านเดียว

- 5.1.2 ชิ้นงานทดสอบประกอบกับผ้าขาว 2 เส้นไข่ เตรียมได้ดังนี้
- ตัดชิ้นงานทดสอบมาขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร โดยการตัดตามความยาวของผ้าทดสอบ จำนวน 2 ชิ้น(โดยชิ้นแรกใช้ทดสอบ ส่วนชิ้นที่สองไว้เป็นตัวเทียบในขั้นตอนการประเมินผล) กรณีที่เป็นผ้าห่อครัวจะทำการเชือบรวมทั้ง 4 ด้าน ด้วยถักเส้นเดียว เพื่อป้องกันการหลุดรุดของริมผ้าในระหว่างการทดสอบ
  - ตัดผ้าขาว 2 เส้นไข่ ขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร และนำมายืดเบริมทั้งสี่ด้านด้วยเส้นถักเส้นเดียว เพื่อป้องกันการหลุดรุดของริมผ้าในระหว่างการทดสอบ
  - นำชิ้นงานทดสอบเข้าไปทดสอบโดยติดกับผ้าขาวในถักแฟชั่นวิสโคปให้ชิ้นทดสอบอยู่ตรงกลาง และประกอบด้วยผ้าขาวทั้งสองชิ้น และเย็บด้านกราวเพียงด้านเดียว
- 5.2 กรณีที่ชิ้นงานทดสอบเป็นเส้นถักหรือเส้นไข่(yarn or loose fiber) ให้เลือกวิธีเตรียมชิ้นงาน ทดสอบ วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
- 5.2.1 ชิ้นงานทดสอบประกอบกับผ้า multifiber เตรียมได้ดังนี้
- ตัดผ้า multifiber ขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร และนำมาซั่งน้ำหนัก และบันทึกน้ำหนักที่ได้เป็นครั้ง
  - ให้นำเส้นถักหรือเส้นไขมายั่งน้ำหนักให้ได้เท่ากับ 0.5 เท่าของผ้า multifiber จำนวน 2 ชุด (โดยชุดแรกใช้ทดสอบ ส่วนชุดที่สองไว้เป็นตัวเทียบในขั้นตอนการประเมินผล)
  - ตัดผ้า non-dyeable fabric(ให้ใช้ผ้า polypropylene) ขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด
  - นำเส้นถัก หรือเส้นไขมาย่าง และวาระรวมกันบนผ้า non-dyeable fabric ให้ได้เป็นแผ่นขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด และเย็บริมทั้ง 4 ด้าน
  - นำผ้า multifiber ประกอบกับผ้า non-dyeable fabric ที่มี เส้นถักหรือเส้นไข่ที่ผ่านการย่าง และวาระรวมกันอยู่ และเย็บริมทั้ง 4 ด้าน
- 5.2.2 ชิ้นงานทดสอบประกอบกับผ้าขาว 2 เส้นไข่ เตรียมได้ดังนี้
- ตัดผ้าขาวสองเส้นไข่ ขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร นำมาซั่งน้ำหนัก และบันทึกน้ำหนักที่ได้เป็นครั้ง
  - นำเส้นถักหรือเส้นไขมายั่งน้ำหนักให้ได้ 0.5 เท่าของผ้าขาวทั้งสองชิ้น จำนวน 2 ชุด(โดยชุดแรกใช้ทดสอบ ส่วนชุดที่สองไว้เป็นตัวเทียบในขั้นตอนการประเมินผล)
  - นำเส้นถัก หรือเส้นไขมาย่าง และวาระรวมกันให้ได้เป็นแผ่นขนาด  $40 \times 100$  มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด
  - นำผ้าขาวสองเส้นไข่  $40 \times 100$  มิลลิเมตรประกอบด้านหน้า และด้านหลัง เส้นถัก หรือเส้นไข่ที่ผ่านการย่าง และวาระรวมกัน และเย็บริมทั้ง 4 ด้าน

## 6. ภาระการทดสอบ

ตารางที่ 2 ภาระการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105-C06:1994

Test no.	temperature (°C)	liquor volume (ml)	Available chlorine (%)	Sodium perborate (g/l)	Time (min)	No.of steel balls	Adjust pH to
A1S	40	150	none	none	30	10 <sup>(1)</sup>	Not adjusted
A1M	40	150	none	none	45	10	Not adjusted
A2S	40	150	none	1	30	10 <sup>(1)</sup>	Not adjusted
B1S	50	150	none	none	30	25 <sup>(1)</sup>	Not adjusted
B1M	50	150	none	none	45	50	Not adjusted
B2S	50	150	none	1	30	25 <sup>(1)</sup>	Not adjusted
C1S	60	50	none	none	30	25	10.5 ± 0.1
C1M	60	50	none	none	45	50	10.5 ± 0.1
C2S	60	50	none	1	30	25	10.5 ± 0.1
D1S	70	50	none	none	30	25	10.5 ± 0.1
D1M	70	50	none	none	45	100	10.5 ± 0.1
D2S	70	50	none	1	30	25	10.5 ± 0.1
D3S	70	50	0.015	none	30	25	10.5 ± 0.1
D3M	70	50	0.015	none	45	100	10.5 ± 0.1
E1S	95	50	none	none	30	25	10.5 ± 0.1
E2S	95	50	none	1	30	25	10.5 ± 0.1

หมายเหตุ: (1) ในกรณีที่ขึ้นงานทดสอบมีเส้นไขยานสัตว์ และ ไหเมเป็นองค์ประกอบ ห้ามใส่ถูกเหล็กกลม

## 7. การเตรียมสารละลายผงซักฟอกและเครื่องทดสอบ

7.1 เปิดเครื่องทดสอบ และนำถูกเหล็กกลม (ตามตารางที่ 2) ใส่ลงใน containers และนำ containers ใส่ลงในเครื่องทดสอบทำการเดินเครื่องให้ได้อุณหภูมิ ตามที่ต้องการทดสอบ

7.2 ชั่งผงซักฟอกมาตรฐาน AATCCC reference detergent WOB หรือ ECE detergent (ปริมาณที่ใช้ 4 กรัม ต่อน้ำแกรด 3 ลิตร)

7.3 นำน้ำแกรด 3 ดับให้ได้อุณหภูมิ ตามที่ต้องการ

7.4 นำผงซักฟอกมาตรฐาน ที่ชั่งได้มาระดับน้ำแกรด 3 ที่อุณหภูมิตามที่ต้องการทดสอบ(ก่อนการใช้สารละลายผงซักฟอกมาตรฐานนี้จะต้องมีอุณหภูมิตามที่ต้องการทดสอบ ดังนั้น หากอุณหภูมิไม่ถึงตามที่กำหนด ต้องให้ความร้อนก่อนการใช้งาน)

7.5 ใส่สาร sodium perborate tetrahydrate( $\text{NaBO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ) ตามการทดสอบลงในสารละลายผงซักฟอก

7.6 ปรับค่า pH ให้ดีตามความต้องการ ด้วยสารละลายน้ำโซเดียมคาร์บอเนต( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) 1 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร โดยใส่ลงในสารละลายน้ำซักฟอก

#### 8. การทดสอบ

- 8.1 นำ containers ขึ้นมาจากเครื่องทดสอบแล้วปิดฝา
- 8.2 ควรประมาณสารละลายน้ำซักฟอกตามปริมาณตามที่ต้องการ (ตามตารางที่ 2) ใส่ลงใน containers
- 8.3 นำชิ้นงานทดสอบใส่ลงใน containers ปิดฝา
- 8.4 นำ containers ใส่ลงในเครื่องทดสอบ
- 8.5 ดึงอุณหภูมิ และเวลา ตามที่ต้องการทดสอบ(ตามตารางที่ 2)
- 8.6 หยุดเครื่องทดสอบ นำ containers ขึ้นมาจากเครื่องทดสอบแล้วปิดฝา
- 8.7 เทสารละลายน้ำ containers ใส่ลงในบิกเกอร์ แล้วก่ออุ่น ฯ เทสารละลายน้ำออกให้เหลือแต่ชิ้นงานทดสอบไว้ในบิกเกอร์
- 8.8 ล้าง (rinse) ชิ้นงานทดสอบด้วยน้ำ 100 มิลลิลิตรที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ครั้ง แยก เป็นเวลาครึ่งละ 1 นาที
- 8.9 ใช้มือบีบชิ้นงานทดสอบเพื่อให้เหลือปริมาณน้ำน้อยที่สุด
- 8.10 ในกรณีที่ชิ้นงานทดสอบถูกบีบหัก 4 ด้าน ให้แยกชิ้นงานทดสอบโดยเลาะเส้นด้ายขึ้นออก 3 ด้านให้เหลือด้านที่สันที่สุดเพียงด้านเดียว
- 8.11 นำไปแขวนตากที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส โดยให้ผ้า multifiber หรือผ้าขาวส่องเส้นใยอยู่ด้านบนในขณะที่แขวน(หัวน้ำพื้นที่หัวน้ำพื้นที่หัวน้ำ)เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของเส้นที่อุ่นบนชิ้นงานทดสอบ)
- 8.12 ประเมินชิ้นงานทดสอบหลังจากที่ชิ้นงานทดสอบแห้งแล้ว
  - ประเมินผลค่าการเปลี่ยนสีของ(colour change) บนชิ้นงานทดสอบ โดยใช้เกร็ษสเกลสำหรับประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี
  - ประเมินค่าการติดเปื้อนสี(colour Staining) บนผ้า multifiber หรือผ้าขาวส่องเส้นใยโดยใช้เกร็ษสเกลสำหรับประเมินค่าการติดเปื้อนสี

#### 9. การรายงานผล

- 9.1 มาตรฐานการทดสอบ
- 9.2 ระดับการเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นงานทดสอบ และระดับการติดเปื้อนสีบนผ้า multifiber หรือผ้าขาวส่องเส้นใย
- 9.3 สภาพการทดสอบ

ตารางที่ 1ค ผลของแคลร์บีนต่อความคงทนของการซักของผ้า

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ร้อยละการลดลงความเข้มสีหลังการซัก		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	5.96	2.97	2.72
10.00	4.17	1.21	1.94
20.00	8.70	3.63	5.78
30.00	10.29	3.77	6.66
40.00	10.40	4.37	8.90
50.00	15.63	4.89	10.30
100.00	33.60	6.06	9.00

ตารางที่ 2ค ผลของแมกนีเซียมต่อความคงทนของการซักของผ้า

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ร้อยละการลดลงความเข้มสีหลังการซัก		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	0.89	1.06	3.97
10.00	0.39	3.37	8.43
20.00	0.74	3.63	9.00
30.00	4.85	4.30	11.44
40.00	9.02	4.79	13.62
50.00	15.63	9.62	14.89
100.00	35.93	10.99	17.97

ตารางที่ 3ค ผลของเหล็กต่อความคงทนของการซักของผ้า

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ร้อยละการลดลงความเข้มสีหลังการซัก		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	7.54	0.85	0.69
0.10	6.26	0.57	1.87
0.50	2.44	1.55	3.24
1.00	9.62	3.63	2.08
1.50	9.10	5.38	9.00
2.00	15.63	6.96	14.98
5.00	16.41	8.23	18.41

ตารางที่ 4ค ผลของเมืองการนีสต่อความคงทนของการซักของผ้า

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ร้อยละการลดลงความเข้มสีหลังการซัก		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	3.32	0.59	0.48
0.10	6.55	0.54	4.18
0.05	8.01	0.87	5.60
1.00	10.60	1.08	6.76
1.50	15.63	0.99	8.41
2.00	15.17	3.63	9.00
5.00	19.67	10.46	12.06

ตารางที่ 5ค ผลของทองแดงต่อความคงทนของการซักของผ้า

ความเข้มข้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)	ร้อยละการลดลงความเข้มสีหลังการซัก		
	สีน้ำเงิน	สีแดง	สีเหลือง
0.00	5.30	0.83	1.16
0.10	3.66	0.06	5.44
0.05	11.50	0.23	4.56
1.00	12.40	1.77	6.89
1.50	12.54	3.63	8.37
2.00	13.62	6.75	9.00
5.00	15.63	11.54	9.78